

LỆNH SẢN XUẤT (TRUY CẬP ZALO QUÉT MÃ QR SAU KHI KẾT THÚC CA SẢN XUẤT)											
						LỆNH SỐ:		T-00976/26			
KHÁCH HÀNG:		NA		NƠI GIAO			NGÀY NHẬN:			24/02/2026	
PO :		YNTTM - SPA SAMPLE SP27 (19.02.26)		NA			NGÀY GIAO:			17/03/2026	
MÃ HÀNG		TÊN SẢN PHẨM	MÀU	ART/ QUY CÁCH	SIZE	SỐ LƯỢNG	SL TON KHO	SỐ LƯỢNG + % HH	DVT	HÌNH ẢNH 	
4 X 4 1" - ELASTIC BAND IN BLACK (25MM) TAGTIME VN -		ELASTIC BAND-25MM BLACK	BLACK #00A	QUẦN CUỘN	25MM	288		317	YRD		
4 X 4 1-1/2" - ELASTIC BAND IN BLACK (38MM) TAGTIME VN -		ELASTIC BAND-38MM BLACK	BLACK #00A	QUẦN CUỘN	38MM	216		238	YRD		
4 X 4 1-1/4" - ELASTIC BAND IN BLACK (32MM) TAGTIME VN -		ELASTIC BAND-32MM BLACK	BLACK #00A	QUẦN CUỘN	32MM	144		158	YRD		
4 X 4 1-1/8" - ELASTIC BAND IN BLACK (28MM) TAGTIME VN -		ELASTIC BAND-28MM BLACK	BLACK #00A	QUẦN CUỘN	28MM	360		396	YRD		
4 X 4 1-3/4"W- ELASTIC BAND IN BLACK (45MM) TAGTIME VN -		ELASTIC BAND-45MM BLACK	BLACK #00A	QUẦN CUỘN	45MM	72		79	YRD		
4 X 4 1-3/8" - ELASTIC BAND IN BLACK (35MM) TAGTIME VN -		ELASTIC BAND-35MM BLACK	BLACK #00A	QUẦN CUỘN	35MM	252		277	YRD		
4 X 4 1-7/8" - ELASTIC BAND IN BLACK (48MM) TAGTIME VN -		ELASTIC BAND-48MM BLACK	BLACK #00A	QUẦN CUỘN	48MM	36		40	YRD		
4 X 4 2-1/8" - ELASTIC BAND IN BLACK (54MM) TAGTIME VN -		ELASTIC BAND-54MM BLACK	BLACK #00A	QUẦN CUỘN	54MM	144		158	YRD		
4 X 4 3" - ELASTIC BAND IN BLACK (76MM) TAGTIME VN -		ELASTIC BAND-76MM BLACK	BLACK #00A	QUẦN CUỘN	76MM	252		277	YRD		
4 X 4 7/8" - ELASTIC BAND IN BLACK (22MM) TAGTIME VN -		ELASTIC BAND-22MM BLACK	BLACK #00A	QUẦN CUỘN	22MM	396		436	YRD		
TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CÁN SẢN XUẤT:						2.160		1.940	YRD		
LƯU Ý: CHẤT LƯỢNG THEO BẢNG DUYỆT MẪU. TIÊU CHUẨN TEST: 1. Shrinkage test : => PHƯƠNG PHÁP TEST (Method) => AATCC 135 Dimensional / Laundering => Washing Condition : 40°C @ 5 Cycles , Tumble Dry Low. a) Pre-shrunk = 3% b) Without pre-shrunk = 5% 2. Elongation test: Tension and Elongation => PHƯƠNG PHÁP TEST (Method) a). Elastic width ≤1 1/2"(38mm) : set the specified test load to 1.5 kgf (3.3 lbf) for cuffs and other applications. (Conversion: 3.3 lbf ≈ 14.6 N) b). Elastic width > 1 1/2"(38mm): set the specified test load to 4.25 kgf (9.35 lbf) for waistbands, chest bands, bra straps, etc. (Conversion: 9.35 lbf ≈ 41.6 N) 3. PH Value => PHƯƠNG PHÁP TEST (Method) => AATCC 81 Grey Scale => Standard: 4.0 ~ 7.1											
PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN				NĂNG LỰC SX							
CD 1	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT	NGÀY SẢN XUẤT	MÃ SỐ NV	MÃ SỐ QC INLINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT		
Dệt Thun Bán	1. CHỈ NGANG + POLY 150D 2. CHỈ DỌC POLY 150D 3. Su 37		Quy trình dệt thun bán Nhông máy ngoài 18 Nhông máy trong 22 Nhông su dưới 24 Nhông su trên 22 Số bán thun trên 1 máy Số sợi dọc trên 1 bản :34 Số sợi su trên 1 bản 34 Số thùng su trên 1 máy 8 thùng 30 sợi lẻ Số cuộn sợi ngang trên 1 máy :60								
CD 2	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT								
CD 3	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT								
CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU											
STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN BỊ	DVT	TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ	THỜI GIAN CÓ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH	NGÀY NHẬN LỆNH				
				Đã có	Chưa có						

Giám đốc

Người lập phiếu ký