

LỆNH SẢN XUẤT
(TRUY CẬP ZALO QUÉT MÃ QR SAU KHI KẾT THÚC CA SẢN XUẤT)

LỆNH SỐ:

M-00694/26

KHÁCH HÀNG: NA

NƠI GIAO

NGÀY NHẬN:

PO : LC-030226

NA

NGÀY GIAO:

MÃ HÀNG

TÊN SẢN PHẨM

MÀU

ART/QUY CÁCH

SIZE

SỐ LƯỢNG

SL TỒN KHO

SỐ LƯỢNG + % HH

DVT

LC-030226

IN HEAT + ÉP LÊN BTP

THEO MẪU GÓC

IN HEAT + ÉP LÊN BTP

6MM

10

10

MET

TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CẦN SẢN XUẤT:

10

10

MET

HÌNH ANH

DC

PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN				NĂNG LỰC SX					
CD 1	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT	NGÀY SẢN XUẤT	MÃ SỐ NV	MÃ SỐ QC INLINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT
IN LỰA OP 1	1. Chụp khung lụa sefar 48/123 2. Pluss 7000 3. Keo Greco420 4. Tap long không keo 5. Keo 1818 6. Trung gian 1520 A+1520B 7. In Lót RG 2660-M3 8. In mực màu Trắng 9. Phủ Mờ 10. Tẩy TQ	4: 20cm*26cm/250pcs 5: 0.05g 6: 0.02g 7: 0.08g 8: 0.04g 9: 0.03g 10: 20cm*26cm/250pcs	Quy trình chụp khung Độ căng khung 40 Chụp 5 lần pluss 7000 mặt dưới Chụp 2 lần pluss 7000 mặt trên Quy trình in In Keo 6 lần mỗi lần 2 cọ In Trung gian 1520 A + 1520 B 2 lần mỗi lần 2 cọ In Lót Clear 7 lần mỗi lần 2 cọ In mực màu trắng 4 lần mỗi lần 2 cọ In Phủ mờ 2 lần mỗi lần 2 cọ Quy trình pha trung gian RG 1520 A :100g RG 1520 B :10g Quy trình pha lót 3760 RG 2660 -M3 :100g B80 :3g RG 1080 :25g Quy trình pha màu Trắng RG 2660-248 :100g RG 101 :10g B80 :3g RG 1080 :25g Quy trình pha mờ 275 RG 275 :100g B80 :3g RG 1080 :15g						
CD 2	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT						
IN LỰA OP 2	1. Chụp khung lụa sefar 48/123 2. Pluss 7000 3. Keo Greco420 4. Tap long không keo 5. Keo 1818 6. Trung gian 1520 A+1520B 7. In Lót RG 2660-M3 8. In mực màu Trắng 9.In mực màu Đen 10. Phủ Mờ 11. Tẩy TQ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	4: 20cm*26cm/250pcs 5: 0.05g 6: 0.02g 7: 0.08g 8: 0.04g 9: 0.02g 10: 0.03g 11: 20cm*26cm/250pcs	Quy trình chụp khung Độ căng khung 40 Chụp 5 lần pluss 7000 mặt dưới Chụp 2 lần pluss 7000 mặt trên Quy trình in In Keo 6 lần mỗi lần 2 cọ In Trung gian 1520 A + 1520 B 2 lần mỗi lần 2 cọ In Lót Clear 7 lần mỗi lần 2 cọ In mực màu trắng 4 lần mỗi lần 2 cọ In Phủ mờ 2 lần mỗi lần 2 cọ Quy trình pha trung gian RG 1520 A :100g RG 1520 B :10g Quy trình pha lót RG 2660-M3 RG 2660 -M3 :100g B80 :3g RG 1080 :25g Quy trình pha màu đen RG 2660-248 :100g RG 601 :10g B80 :3g RG 1080 :25g Quy trình pha màu Trắng RG 2660-248 :100g RG 101 :10g B80 :3g RG 1080 :25g Quy trình pha mờ 275						
CD 3	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT						
Ép nhiệt									

STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN BỊ	DVT	TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ	THỜI GIAN CỐ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH	NGÀY NHẬN LỆNH
				Đã cố	Chưa cố		