

T-01245/26

1

64

5

4

1

NĂNG LỰC SX

Dúc đục	1.Khuôn đồng dúc silicon theo file thiết kế(0.7mm) 2. silicon màu AJ3R 3. Keo ép nhiệt TQ 4. Tạp long không keo + vôi lót 5: Tẩy minh càng	2: 55g/Tấm 3: 23cm*24cm 4: 0,25m/ca 5:23cm*24cm Năng suất: 80 tấm /ca	Quy trình pha silicon AJ3R KD 1380 MJ :100g RG 101 :7g RG 103 :2g RG 804 :0,5g RG 601 :0,02g TĂNG BẨM 3# :10g Quy trình máy dúc -Nhiệt độ thối trên :95 độ -Nhiệt độ thối dưới : 145 độ +Vacuum time : 10s +Exhaust timer :6s +Vacuan timer : 40s + Lực ép PSI : 500 B1: Bơm sữa vào khuôn B2:Tháo gỡ miếng trắng của lớp keo + phủ keo lên khuôn (đánh bề mặt keo) B3:Bỏ khuôn vào máy ép B4: khi máy ép xong tháo gở bộ ba via sát trên khuôn nhanh nhất B5: Bỏ khuôn qua máy làm nguội B6 : Lấy hàng khỏi khuôn đục và kiểm tra hàng đảm bảo mặt trước và mặt keo. Sau đó chiếu đèn
---------	---	--	---

CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU

Người lập