


LỆNH SẢN XUẤT (TRUY CẬP ZALO QUÉT MÃ QR SAU KHI KẾT THÚC CA SẢN XUẤT)										
						LỆNH SỐ:		T-01246/26		
KHÁCH HÀNG:		NA		NƠI GIAO			NGÀY NHẬN:		23/03/2026	
PO :		0		NA			NGÀY GIAO:		07/04/2026: 100 PCS 15/04/2026: 226 PCS 29/04/2026: 103 PCS TS: 2542 PCS	
MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	MÀU	KÍCH THƯỚC	ART/ QUY CÁCH	SỐ LƯỢNG	SL TỒN KHO	SỐ LƯỢNG + % HH	DVT		
F2615HWTRX010	ĐÚC SILICONE TẮM=>CÁT LASER => ÉP LÊN BTP ĐỘ DÀY LOGO: 0.5MM	LOGO: PUTTY BEIGE S25 AFDN	W: 20MM H: 12.63MM	LOGO SILICONE	2.971		3.030	PCS		
LƯU Ý: CẦN TEST PHYSICAL VÀ TEST A01 ĐỌC HẠI THEO TIÊU CHUẨN ADIDAS										
TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CẦN SẢN XUẤT:					2.971		3.030	PCS		

CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT		1.	2.	3.	4.	5.
--------------------	--	----	----	----	----	----

PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN				NĂNG LỰC SX					
CD 1	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT	NGÀY SẢN XUẤT	MÃ SỐ NV	MÃ SỐ QC INLINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT
Đúc sic	1.Khuôn đồng đúc silicon theo file thiết kế(0.7mm) 2. silicon màu AFDN 3. Keo ép nhiệt TQ 4. Tap long không keo + vải lót 5: Tẩy minh cang	2: 55g/Tấm 3: 23cm*24cm 4: 0,25m/ca 5:23cm*24cm Năng suất :80 tấm /ca	Quy trình pha silicon AFDN KD 1380 MJ :100g RG 101 :7g RG 302 :1.85g RG 103 :0.35g RG 601 :0.85g TĂNG BẨM 30 :10g Quy trình máy đúc -Nhiệt độ thuật trên :95 độ -Nhiệt độ thuật dưới :145 độ +Vacuum time : 10s +Exhaut timer :6s +Vulcan timer : 40s + Lọc ép PSI : 500 B1: Bơm sic vào khuôn B2:Tháo gỡ miếng trắng của lớp keo và phủ keo lên khuôn(đúng bề mặt keo) B3:Bỏ khuôn vào máy ép B4: khi máy ép xong tháo gỡ ba via sic trên khuôn nhanh nhất B5: Bỏ khuôn qua máy làm nguội B6 : Lấy hàng khỏi khuôn đúc và kiểm tra hàng đảm bảo mặt trước và mặt keo. Sau đó nhập kho						
CD 2	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT						
CD 3	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT						

CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN BỊ	DVT	TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ	THỜI GIAN CÓ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH	NGÀY NHẬN LỆNH
				Đã có	Chưa có		

Giám đốc

Người lập