

LỆNH SẢN XUẤT
(TRUY CẬP ZALO QUÉT MÃ QR SAU KHI KẾT THÚC CA SẢN XUẤT)



LỆNH SỐ: T-0010086/26

KHÁCH HÀNG: NA		NƠI GIAO			NGÀY NHẬN:			04/04/2026	
PO : SC3-THUYPHAM-44049		NA			NGÀY GIAO:			10/06/2026	
MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	MÀU	ART/QUY CÁCH	SIZE	SỐ LƯỢNG	SL TỒN KHO	SỐ LƯỢNG + % HH	DVT	HÌNH ẢNH 
347946 - AW26	DÂY DỆT + ĐÚC NHỰA (SỢI RECYCLE)	MÀU DÂY: DKT-N07A BLACK, ĐẦU TIP NHỰA: DKT-N07A BLACK	9810017846	""""CHIỀU DÀI: 70MM ĐƯỜNG KÍNH DÂY: 1.5MM ĐẦU NHỰA: 1.7CM""""	71.132		71.488	PCS	
ĐƠN HÀNG KẾ HOẠCH GIAO THÁNG 6- CẦN DỆT DÂY TRƯỚC					71.132		71.488	PCS	

PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN				NĂNG LỰC SX					
CD 1	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT	NGÀY SẢN XUẤT	MÃ SỐ NV	MÃ SỐ QC INLINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT
Dệt dây luồn	Vỏ - Vỏ sợi 150D recycle chằm hồ (16 cuộn số lượng ít nhất) Ruột - ruột: sợi nylon 70/2	-0.4g/pcs -0.3g/pcs	Chạy máy 16 Nhông 26-45-26						
CD 2	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT						
Đúc nhựa	hạt nhựa tpu 64d (độ cứng 60) nhựa màu đen 95a nhựa tpu 85a	13gr/8pcs máy đúc nhựa trc khi vận hành cho liên nhựa sẽ hao nửa kg nhựa mỗi ngày , thời gian nghỉ giữa trưa 1h nên trong thời gian nghỉ dài vỏ chạy lại phải xả và chạy lại hàng co thể tốn 200GR- 300gr để nhựa chạy dc đẹp)	quy trình pha nhựa nhựa 64d : 1kg hạt nhựa đen : 20g nhựa 85a 100g pha xong trộn đều bỏ vỏ máy sấy sấy 2h trc khi bỏ nhựa vào vận hành máy						

CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU

STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN BỊ	DVT	TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ	THỜI GIAN CÓ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH	NGÀY NHẬN LỆNH
				Đã có	Chưa có		

Phó Giám Đốc

Người lập phiếu ký