

FC-01282/26



* QUY TRÌNH PHA MÀU DKT - N07A BLACK

- KDSY 1008Y:100g
- RG 601 :0.5g
- Tăng bám 6% 10g

* QUY TRÌNH ĐÚC SILICON:

- Bơm mựcDKT - N07A BLACK vào khuôn
- Gấp hai khuôn trên dưới bỏ vào máy ép.
- Nhiệt thốt dưới: 155
- Nhiệt thốt trên: 140
- Vacuum time: 10
- Exhaust time: 5
- Vulcan time: 45
- Lực ép PSI: 1000

STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN BỊ	ĐVT	TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ	THỜI GIAN CÓ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH	NGÀY NHẬN LỆNH
				Đã có	Chưa có		

Người lập phiếu ký