

LỆNH SẢN XUẤT (TRUY CẬP ZALO QUÉT MÃ QR SAU KHI KẾT THÚC CA SẢN XUẤT)										
								LỆNH SỐ:	T-01286/26	
KHÁCH HÀNG:		NA		NƠI GIAO		NGÀY NHẬN:		27/03/2026		
PO :		TTD-27032026-268-TG		NA		NGÀY GIAO:		04/04/2026		
MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	MÀU	ART/ QUY CÁCH	SIZE	SỐ LƯỢNG	SL TỒN KHO	SỐ LƯỢNG + % HH	DVT	57mm 20 mm 26.5 mm  VIMHUE® US PAT#11,452,326 100% Polyester Sz 57 Made in Vietnam	
8-KTY029-000-EN-TG	Nhân ép nhiệt W57mm x H26.5mm TTDMovement - 57cm 100% Polyester SG&ST Patent 11,452,326	WHITE	HEAT TRANSFER	W61mm x H26.5mm	10.000		10.200	PCS		
TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CẦN SẢN XUẤT:					10.000	0	10.200	PCS		
CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT			1.	2.	3.	4.	5.			
PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN				NĂNG LỰC SX						
CD I	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT	NGÀY SẢN XUẤT	MÃ SỐ NV	MÃ SỐ QC INLINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT	
IN LỤA	1. CHỤP KHUNG LỤA SEFAR 48/123/55 (Khung in keo) 2. Chụp khung lụa sefar 90/230/ (khung in mực) 2. Pluss R035 3. Keo greco 420 4. Phim chuyển nhiệt thường trí năng 5. HAP-60 WHITE 6. KEO 1818	4 : 35cm*25cm/36pcs 5 : 0,12g/pcs 6 : 0,18g/pcs	Quy trình chụp khung Độ căng khung 40 Chụp 4 lần pluss 7000 mặt dưới Chụp 2 lần pluss 7000 mặt trên In mực 5 lần mỗi lần cọ In keo 3 lần mỗi lần 2 cọ							
CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU										
STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN BỊ	ĐVT	TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ	THỜI GIAN CÓ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH	NGÀY NHẬN LỆNH			
				Đã có	Chưa có					

GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP