


LỆNH SẢN XUẤT (TRUY CẬP ZALO QUÉT MÃ QR SAU KHI KẾT THÚC CA SẢN XUẤT)											
								LỆNH SỐ:		T-01303/26	
KHÁCH HÀNG:		NA		NƠI GIAO			NGÀY NHẬN:		01/04/2026		
PO :		TTD-01042026-003-TG		NA			NGÀY GIAO:		10/04/2026		
MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	MÀU	KÍCH THƯỚC	ART/QUY CÁCH	SỐ LƯỢNG	SL TỒN KHO	SỐ LƯỢNG + % HH	DVT			
8-LMV002-000-SI-TG	LOGO SILICONE	COOL GRAY 11C + SILVER	W22mm x H15mm	LOGO SILICONE	5.000		5.250	PCS			
TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CẦN SẢN XUẤT:					5.000		5.250	PCS			
CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT		1.		2.		3.		4.		5.	
PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN				NĂNG LỰC SX							
CD 1	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT	NGÀY SẢN XUẤT	MÃ SỐ NV	MÃ SỐ QC INLINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT		
ĐÚC SILICON	1. Khuôn đúc silicone âm dương 2. Cọ 65 3. MỤC NỀN SILICON MÀU GREY 4. MỤC CHỮ SILICON MÀU SILVER	NỀN: 2G/PCS LOGO: 0,2G/PCS KHUÔN 30 Năng suất đúc: 1050pcs	* QUY TRÌNH PHA MÀU NỀN: - KDSY 100BY: 200G - SI 101: 1G - SI 601: 0,3G - SI 107: 0,13G - SI 103: 0,08G - TẦNG BẮM 6#: 20G * QUY TRÌNH PHA MÀU SILVER: - KD 1380-40MJ: 150G - RG 4600: 15G - TẦNG BẮM 3#: 12G - X100: 50G - RG - 101 : 0,75G * QUY TRÌNH ĐÚC SILICON: - KHUÔN TRÊN: Bơm mực Silver vào khuôn , dùng cọ in kéo sạch mực trên bề mặt, vệ sinh bề mặt khuôn, đi hút chân không, bỏ vào máy nướng 25 giây - KHUÔN DƯỚI: Bơm mực xám vào khuôn - Ghép hai khuôn trên dưới bỏ vào máy ép. - Nhiệt thốt dưới: 155 - Nhiệt thốt trên: 104 - Vacuum time: 0,1 - Exhaust time: 5,0 - Velcan time: 45 - Lực ép PSI: 1000								
CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU											
STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN BỊ	DVT	TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ	THỜI GIAN CÓ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH	NGÀY NHẬN LỆNH				
				Đã có	Chưa có						

Phó Giám đốc

Người lập