

LỆNH SẢN XUẤT
(TRUY CẬP ZALO QUÉT MÃ QR SAU KHI KẾT THÚC CA SẢN XUẤT)

LỆNH SỐ:

T-01304/26

KHÁCH HÀNG:

NA

PO :

PO#3049

MÃ HÀNG

C005683-SCAR

TÊN SẢN PHẨM

LOGO ĐÚC SILICONE

MÀU

69W TEAM CRIMSON/ BLACK 00A/
WHITE 10A

KÍCH THƯỚC

H:5.5CM X
W:5.5CM

ART/ QUY CÁCH

LOGO ĐÚC SILICONE

SỐ LƯỢNG

390

SL TỒN KHO

0

SỐ LƯỢNG + % HH

410

ĐVT

PCS

01/04/2026

06/04/2026

TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CẦN SẢN XUẤT:

390

0

410

PCS

CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT

1

2

3

4

5

PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN				NĂNG LỰC SX					
CD 1	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT	NGÀY SẢN XUẤT	MÃ SỐ NV	MÃ SỐ QC INLINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT
Đúc Silicon	1. Khuôn đồng đúc silicon theo file thiết kế có sơn xanh. 2. Silicon bơm màu White 3. Silicon nền màu 69W 4. Lựa 90 5. Tap long không keo + vải lót	2: 2g 4: 6,5g 4: 0,5m 5: 1m/ca Năng suất :360 pcs	QUY TRÌNH PHA MỰC NỀN 69W RG M670A :100g RG 201 : 8g RG 601 :0,00g RG 101 :0,1g RG 407 :1g RG M670B :10g QUY TRÌNH PHA MỰC BOM WHITE KD 1008Y :100g RG 101 :10g Tăng hàm 6# : 10g Pha lỏng N100 : 60g QUY TRÌNH BOM CHẾ B1:CHO KHUÔN VÀO MÁY BOM SLC RỜI BỎ KHUÔN VÀO NƯỚC -Nhiệt độ thiết trên :95 độ -Nhiệt độ thiết dưới :145 độ +Vacuum time :10s +Exhaust timer :6s +Vacuo timer :40s + Lực ép PSI :500 QUY TRÌNH MÁY ĐÚC -Nhiệt độ thiết trên :95 độ -Nhiệt độ thiết dưới :145 độ +Vacuum time :10s +Exhaust timer :6s +Vacuo timer :40s + Lực ép PSI :500 QUY TRÌNH BOM NỀN B1: Bơm síc vào khuôn B2:Bỏ khuôn vào máy ép B3: Nhả máy ép xong đảo gồ hủ vĩa síc trên khuôn B5: Bỏ khuôn qua máy làm nguội B6 : Lấy hàng khỏi khuôn đúc và kiểm tra hàng đảm bảo mặt trước Sau đó nhập kho						
IN LỰA	1. Chụp khung lựa sefar 48/123 2. Keo Greco 420 3. Pluss 7000 4. Lót 1520A + 1520B 5. Mực silicone màu Black 6. Mực silicone màu 69W 7. Phủ mờ 275	4: 0,2g 5: 0,2g 6:0,1g 7: 0,2g	Quy trình chụp khung Đặt căng khung 40 Chụp 4 lần pluss 7000 mặt dưới Chụp 2 lần pluss 7000 mặt trên Quy trình in lựa In lót 3 lần mỗi lần 2 cọ In mực Black 7 lần mỗi lần 2 cọ In mực 69w 7 lần mỗi lần 2 cọ In mờ 2 lần mỗi lần 1 cọ Quy trình pha lót 1520A 90g + 1520B 10g Quy trình pha black RG 2660-248 :100g RG 601 :1,8g B-80 :5g RG-1080 :15g						

CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU									
STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN BỊ	ĐVT	TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ	THỜI GIAN CÓ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH	NGÀY NHẬN LỆNH		
				Đã có	Chưa có				

Phó Giám đốc

Người lập