เอกสารข้อมูลทางเทคนิค (Technical Datasheet)

สีทาอาคาร สีรองพื้นปูนใหม่ และอุปกรณ์ทาสี

ข้อมูลจำเพาะ ระบบสี การเตรียมพื้นผิว ขั้นตอนการทา การคำนวณปริมาณสี การรับประกัน การเก็บรักษา ความปลอดภัย และการแก้ปัญหาหน้างาน สำหรับสินค้าหมวดสีของบ้านช่าง BuildMart

รหัสเอกสาร	BM-DS-PNT
สินค้าที่ครอบคลุม	PNT-001 สีน้ำอะคริลิก ภายนอก สีขาว · PNT-002 สีน้ำอะคริลิก ภายใน สีขาว · PNT-003 สีรองพื้นปูนใหม่ · PNT-004 แปรงทาสี 4 นิ้ว
ขนาดบรรจุ	แกลลอน 3.785 ลิตร (PNT-001, PNT-002, PNT-003) · PNT-004 ชิ้น
ฉบับ	Rev. 5 · ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	ฝ่ายเทคนิคสินค้า บ้านช่าง BuildMart

เอกสารนี้ใช้สำหรับงานทาสีผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต ผนังอิฐมวลเบาฉาบ และแผ่นยิปซัมบอร์ด ทั้งงานก่อสร้างใหม่และงานรีโนเวต ไม่ครอบคลุมงานสีทาพื้น สีทาโลหะ และสีทาไม้ เงื่อนไขการคืนสินค้าและการเคลมให้ดูรายละเอียดใน BM-POLICY

สารบัญ

1. ภาพรวมและขอบเขตสินค้า 3
2. ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค 4
2.1 คุณสมบัติฟิล์มเปียกและฟิล์มแห้ง 4
2.2 ระยะแห้งตามสภาพอากาศ 4
3. มาตรฐานและวิธีทดสอบ 5
4. การเลือกระบบสีตามพื้นผิว 5
4.1 ตารางเลือกระบบสี 5
4.2 การเตรียมพื้นผิว 6
5. ขั้นตอนการทาสี 6
5.1 การผสมน้ำ 6
5.2 ระยะเวลาระหว่างเที่ยว 6
6. การคำนวณปริมาณสี 6
6.1 สูตรคำนวณ 6
6.2 ตารางปริมาณสีตามพื้นที่ 6
7. การเก็บรักษาและความปลอดภัย 8
7.1 การเก็บรักษาและขนย้าย 8
7.2 อันตรายและอุปกรณ์ป้องกัน 8
8. การตรวจรับคุณภาพงาน 8
8.1 เงื่อนไขการรับประกันสี 9
9. การแก้ปัญหาและคำถามที่พบบ่อย 9
9.1 ตารางแก้ปัญหาหน้างาน 9
9.2 คำถามที่พบบ่อย 9

1. ภาพรวมและขอบเขตสินค้า

สินค้าหมวดสีของ BuildMart ประกอบด้วยสีทับหน้า 2 รายการ สีรองพื้น 1 รายการ และอุปกรณ์ทาสี 1 รายการ ออกแบบให้ใช้ร่วมกันเป็น “ระบบสี” คือ รองพื้น 1 เที่ยว + สีทับหน้า 2 เที่ยว ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการรับประกัน

สีน้ำอะคริลิก ภายนอก สีขาว (แกลลอน 3.785 ล.) SKU: PNT-001

PNT-001 เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ฟิล์มกึ่งเงา ทนแดด ทนฝน ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ เหมาะกับผนังภายนอกและรั้ว

สีทาภายนอก PNT-001 รับประกัน 8 ปี เมื่อทาครบระบบสีที่กำหนด

สีน้ำอะคริลิก ภายใน สีขาว (แกลลอน 3.785 ล.) SKU: PNT-002

PNT-002 เป็นสีน้ำอะคริลิกฟิล์มด้าน เนื้อเนียน เช็ดล้างได้ กลิ่นอ่อนและสารระเหย (VOC) ต่ำ เหมาะกับห้องนอนและห้องนั่งเล่น

สีทาภายใน PNT-002 รับประกัน 5 ปี เมื่อทาครบระบบสีที่กำหนด

สีรองพื้นปูนใหม่ (แกลลอน) SKU: PNT-003

PNT-003 เป็นสีรองพื้นอะคริลิกชนิดทนด่าง ช่วยปิดรูพรุนของผิวปูน ลดการดูดซึม และเพิ่มการยึดเกาะของสีทับหน้า อัตราการทาประมาณ 40 ตร.ม./แกลลอน

ผนังปูนใหม่ต้องรอ 28 วัน ก่อนทารองพื้น PNT-003 เพื่อให้ปูนบ่มตัวและความชื้นลดลง

PNT-003 ไม่มีการรับประกันแยก การรับประกันเป็นไปตามระบบสีทับหน้าที่ใช้ร่วมกัน (PNT-001 หรือ PNT-002)

แปรงทาสี 4 นิ้ว SKU: PNT-004

แปรงขนสังเคราะห์ (โพลีเอสเตอร์) ขนแน่น ปลายขนแตกละเอียด ไม่หลุดร่วงง่าย ด้ามไม้ เหมาะสำหรับเก็บมุม ขอบวงกบ และพื้นที่แคบ ล้างน้ำสะอาดทันทีหลังใช้

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสินค้าหมวดสี PNT-001 / PNT-002 / PNT-003

กลุ่ม	หัวข้อ	สีทับหน้า		สีรองพื้น
		PNT-001 ภายนอก	PNT-002 ภายใน	PNT-003 รองพื้นปูนใหม่
ผลิตภัณฑ์	ชนิดสี	อะคริลิกแท้ 100%	อะคริลิก	อะคริลิกทนด่าง
	ความเงา	กึ่งเงา	ด้าน	ด้าน
	ขนาดบรรจุ	แกลลอน 3.785 ลิตร	แกลลอน 3.785 ลิตร	แกลลอน 3.785 ลิตร
การใช้งาน	อัตราการทา	30 ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว	30 ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว	40 ตร.ม./แกลลอน
	จำนวนเที่ยวมาตรฐาน	2 เที่ยว	2 เที่ยว	1 เที่ยว
	การผสมน้ำ	ไม่เกิน 10%	ไม่เกิน 10%	ไม่เกิน 10%

กลุ่ม	หัวข้อ	สีทับหน้า		สีรองพื้น
		PNT-001 ภายนอก	PNT-002 ภายใน	PNT-003 รองพื้นปูนใหม่
ระยะเวลา	ทาเที่ยวที่ 2	ห่างจากเที่ยวแรก 2 ชั่วโมง	ห่างจากเที่ยวแรก 2 ชั่วโมง	– (ทาเที่ยวเดียว)
	ทาสีทับหน้าบนรองพื้น	–	–	หลังรองพื้นแห้ง 2 ชั่วโมง[1]
การรับประกัน	ระยะเวลา	8 ปี	5 ปี	ไม่มีแยก (ตามระบบสีทับหน้า)[2]

[1] ที่สภาวะปกติ อุณหภูมิ 30 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 70% และผิวรองพื้นต้องแห้งสัมผัสแล้ว

[2] PNT-003 เป็นส่วนหนึ่งของระบบสี ความคุ้มครองเป็นไปตามสีทับหน้าที่ใช้ทาทับ

2. ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

2.1 คุณสมบัติฟิล์มเปียกและฟิล์มแห้ง

อัตราการทา 30 ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว เท่ากับฟิล์มเปียกประมาณ 125 ไมครอน หรือฟิล์มแห้งประมาณ 45–50 ไมครอนต่อเที่ยว

ตารางที่ 2 ข้อมูลจำเพาะฟิล์มเปียกและฟิล์มแห้ง (หัวตาราง 3 ชั้น)

SKU	คุณสมบัติ					
	ฟิล์มเปียก			ฟิล์มแห้ง		
	ความหนืด (KU)	ของแข็งโดยปริมาตร (%)	ความถ่วงจำเพาะ (–)	ความหนาต่อเที่ยว (ไมครอน)	ความเงาที่ 60° (GU)	ทนขัดถู (รอบ)
PNT-001 ภายนอก	100–110	38–40	1.30	45–50	25–35	≥ 5,000[1]
PNT-002 ภายใน	95–105	35–37	1.35	40–45	≤ 5	≥ 2,000[1]
PNT-003 รองพื้นปูนใหม่	85–95	30–32	1.25	25–30[2]	≤ 5	–

[1] ทดสอบตาม ASTM D2486 ที่อายุฟิล์ม 7 วัน

[2] คำนวณที่อัตราการทา 40 ตร.ม./แกลลอน ผิวปูนดูดซึมสูงอาจได้ฟิล์มบางกว่านี้

2.2 ระยะแห้งตามสภาพอากาศ

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะแห้งสัมผัสและแห้งแข็งของ PNT-001 และ PNT-002 ไม่ใช่ระยะทาทับ ระยะทาเที่ยวที่ 2 มาตรฐานคือห่างจากเที่ยวแรก 2 ชั่วโมงที่สภาวะปกติ

ตารางที่ 3 ระยะแห้งสัมผัส / แห้งแข็ง ตามอุณหภูมิ × ความชื้นสัมพัทธ์

อุณหภูมิอากาศ	ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) — แห้งสัมผัส / แห้งแข็ง			
	50%	70%	85%	> 90%
20 °C	45 นาที / 6 ชม.	55 นาที / 7 ชม.	75 นาที / 10 ชม.	ไม่แนะนำให้ทา[3]
25 °C	35 นาที / 5 ชม.	40 นาที / 6 ชม.	55 นาที / 8 ชม.	ไม่แนะนำให้ทา[3]

อุณหภูมิอากาศ	ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) — แห้งสัมผัส / แห้งแข็ง			
	50%	70%	85%	> 90%
30 °C	25 นาที / 4 ชม.	30 นาที / 4 ชม.[1]	45 นาที / 6 ชม.	ไม่แนะนำให้ทา[3]
35 °C	20 นาที / 3 ชม.[2]	25 นาที / 3 ชม.	35 นาที / 5 ชม.	ไม่แนะนำให้ทา[3]

[1] สภาวะปกติที่ใช้กำหนดค่ามาตรฐาน ทาเที่ยวที่ 2 ห่างจากเที่ยวแรก 2 ชั่วโมง

[2] สีแห้งเร็วเกินไปอาจเกิดรอยต่อ ให้หลีกเลี่ยงการทาผนังที่โดนแดดจัดโดยตรง

[3] ความชื้นสูงกว่า 90% หรือมีโอกาสฝนตกภายใน 4 ชั่วโมง ให้เลื่อนการทาสีภายนอก

3. มาตรฐานและวิธีทดสอบ

สีทับหน้าของ BuildMart ผลิตตามข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับสีอิมัลชันใช้งานอาคาร และทดสอบสมบัติฟิล์มตามวิธี ASTM ดังตาราง

ตารางที่ 4 วิธีทดสอบและเกณฑ์ผ่าน

สมบัติ	วิธีทดสอบ	PNT-001	PNT-002	PNT-003
การยึดเกาะ (Cross-cut)	ASTM D3359	ระดับ 5B	ระดับ 5B	ระดับ 4B ขึ้นไป
ความทนขัดถู	ASTM D2486	≥ 5,000 รอบ	≥ 2,000 รอบ	–
ระยะแห้ง	ASTM D1640	ตามตารางที่ 3	ตามตารางที่ 3	แห้งสัมผัส 30 นาที[1]
ความทนสภาพอากาศเร่ง	ASTM G154 (QUV)	2,000 ชม. ไม่พอง ไม่ลอก	–	–
การเกิดฝุ่นชอล์ก	ASTM D4214	ระดับ 8 ขึ้นไป	–	–
ความต้านทานเชื้อรา	ASTM D3273	ระดับ 10 (ไม่มีเชื้อรา)	ระดับ 9 ขึ้นไป	–
ความทนด่าง	วางบนแผ่นปูน pH 12, 48 ชม.	–	–	ไม่เปลี่ยนสี ไม่หลุดร่อน

[1] ที่ 30 °C RH 70%

4. การเลือกระบบสีตามพื้นผิว

4.1 ตารางเลือกระบบสี

ตารางที่ 5 ระบบสีแนะนำ ตามชนิดพื้นผิว × ตำแหน่งใช้งาน

ชนิดพื้นผิว	ภายนอกอาคาร		ภายในอาคาร	
	รองพื้น	สีทับหน้า	รองพื้น	สีทับหน้า
ปูนฉาบใหม่ (บ่มครบ 28 วัน)	PNT-003 × 1	PNT-001 × 2	PNT-003 × 1	PNT-002 × 2
คอนกรีตหล่อใหม่	PNT-003 × 1[1]	PNT-001 × 2	PNT-003 × 1[1]	PNT-002 × 2
อิฐมวลเบาฉาบปูน	PNT-003 × 1	PNT-001 × 2	PNT-003 × 1	PNT-002 × 2
ผนังเก่า สีเดิมเกาะแน่น	ไม่ต้อง[2]	PNT-001 × 2	ไม่ต้อง[2]	PNT-002 × 2
ผนังเก่า สีเดิมหลุดล่อน	PNT-003 × 1	PNT-001 × 2	PNT-003 × 1	PNT-002 × 2

ชนิดพื้นผิว	ภายนอกอาคาร		ภายในอาคาร	
	รองพื้น	สีทับหน้า	รองพื้น	สีทับหน้า
แผ่นยิปซัมบอร์ด	ไม่แนะนำใช้ภายนอก	–	PNT-003 × 1	PNT-002 × 2

[1] ล้างคราบน้ำมันแบบหล่อออกก่อน และรอให้คอนกรีตบ่มครบ 28 วันเช่นเดียวกับปูนฉาบ

[2] ทดสอบการยึดเกาะด้วยเทปก่อน หากสีเดิมหลุดติดเทปให้ถือเป็นผนังสีหลุดล่อน

4.2 การเตรียมพื้นผิว

- ผนังปูนใหม่: รอ 28 วัน เพราะปูนใหม่ชื้นและเป็นด่างสูง (pH 12–13) ตรวจความชื้นต่ำกว่า 16% แล้วปัดฝุ่นและเศษปูนออก
- ผนังเก่า: ขูดสีเดิมที่หลุดล่อนออก ขัดผิวมันวาวด้วยกระดาษทรายเบอร์ 120 ล้างคราบสกปรกและปล่อยให้แห้ง

5. ขั้นตอนการทาสี

ตารางที่ 6 ลำดับขั้นตอนการทาระบบสี

ช่วงงาน	ขั้นตอน	รายละเอียด	เกณฑ์ / เวลา
เตรียมผิว	1. ตรวจอายุปูน	ผนังปูนใหม่	รอ 28 วัน
	2. ทำความสะอาด	ขูด ขัด ล้าง ปัดฝุ่น	ผิวแห้งสนิท
รองพื้น	3. ทา PNT-003	1 เที่ยว ผสมน้ำไม่เกิน 10%	40 ตร.ม./แกลลอน
สีทับหน้า	4. เตรียมสี	คนสีให้เข้ากัน ผสมน้ำไม่เกิน 10%	คน 3–5 นาที
	5. ทาเที่ยวแรก	แปรง PNT-004 เก็บมุมก่อน แล้วลูกกลิ้ง	30 ตร.ม./แกลลอน
	6. ทาเที่ยวที่ 2	ทาทับเต็มพื้นที่ ทิศทางสม่ำเสมอ	ห่างจากเที่ยวแรก 2 ชั่วโมง
ส่งมอบ	7. ตรวจรับ	ตามหัวข้อ 8	หลังทาเสร็จ 24 ชม.

5.1 การผสมน้ำ

ผสมน้ำสะอาดไม่เกิน 10% ของปริมาตรสี คือไม่เกิน 0.38 ลิตรต่อแกลลอน 3.785 ลิตร

การผสมน้ำเกิน 10% ทำให้ฟิล์มบาง สีซีดเร็ว ปิดผิวไม่มิด และทำให้สิทธิ์การรับประกันสิ้นสุด

5.2 ระยะเวลาระหว่างเที่ยว

ทาเที่ยวที่ 2 ห่างจากเที่ยวแรก 2 ชั่วโมง ที่สภาวะปกติ (30 °C, RH 70%)

ห้ามทาสีภายนอกขณะฝนตก เมื่อผนังเปียก หรือเมื่อคาดว่าฝนจะตกภายใน 4 ชั่วโมงหลังทา

6. การคำนวณปริมาณสี

6.1 สูตรคำนวณ

จำนวนแกลลอนสีทับหน้า = พื้นที่ผนัง (ตร.ม.) × จำนวนเที่ยว ÷ 30 แล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

จำนวนแกลลอนสีรองพื้น PNT-003 = พื้นที่ผนัง (ตร.ม.) ÷ 40 แล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

ตัวอย่าง ผนัง 120 ตร.ม. ทา 2 เที่ยว ใช้สีทับหน้า 8 แกลลอน และรองพื้น PNT-003 3 แกลลอน

6.2 ตารางปริมาณสีตามพื้นที่

ตารางที่ 7 จำนวนแกลลอนที่ต้องใช้ตามพื้นที่ผนัง 10–400 ตร.ม.

พื้นที่ผนัง (ตร.ม.)	สีทับหน้า PNT-001 / PNT-002 (แกลลอน)[1]			รองพื้น PNT-003 (แกลลอน)[2]
	1 เที่ยว	2 เที่ยว	3 เที่ยว	
10	1	1	1	1
20	1	2	2	1
30	1	2	3	1
40	2	3	4	1
50	2	4	5	2
60	2	4	6	2
70	3	5	7	2
80	3	6	8	2
90	3	6	9	3
100	4	7	10	3
110	4	8	11	3
120	4	8	12	3
130	5	9	13	4
140	5	10	14	4
150	5	10	15	4
160	6	11	16	4
170	6	12	17	5
180	6	12	18	5
190	7	13	19	5
200	7	14	20	5
210	7	14	21	6
220	8	15	22	6
230	8	16	23	6
240	8	16	24	6
250	9	17	25	7
260	9	18	26	7
270	9	18	27	7
280	10	19	28	7
290	10	20	29	8
300	10	20	30	8

พื้นที่ผนัง (ตร.ม.)	สีทับหน้า PNT-001 / PNT-002 (แกลลอน)[1]			รองพื้น PNT-003 (แกลลอน)[2]
	1 เที่ยว	2 เที่ยว	3 เที่ยว	
310	11	21	31	8
320	11	22	32	8
330	11	22	33	9
340	12	23	34	9
350	12	24	35	9
360	12	24	36	9
370	13	25	37	10
380	13	26	38	10
390	13	26	39	10
400	14	27	40	10

[1] คำนวณจาก พื้นที่ × จำนวนเที่ยว ÷ 30 ปัดขึ้น (อัตรา 30 ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)

[2] คำนวณจาก พื้นที่ ÷ 40 ปัดขึ้น (อัตรา 40 ตร.ม./แกลลอน) ทา 1 เที่ยว

7. การเก็บรักษาและความปลอดภัย

7.1 การเก็บรักษาและขนย้าย

- ปิดฝาให้สนิทหลังใช้ เก็บในที่ร่ม อุณหภูมิ 5–35 °C ห้ามโดนแดดโดยตรงและห้ามให้สีแข็งตัวจากความเย็น
- สีที่ยังไม่เปิดใช้มีอายุการเก็บ 24 เดือนนับจากวันผลิตที่พิมพ์บนฝาถัง

7.2 อันตรายและอุปกรณ์ป้องกัน

ตารางที่ 8 อันตรายและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

ลักษณะงาน	อันตราย	PPE ที่ต้องใช้	การปฐมพยาบาล
ขัดผิวผนัง	ฝุ่นปูน ฝุ่นสีเก่า	หน้ากาก N95 แว่นตา	ล้างตาด้วยน้ำสะอาด 15 นาที
ทาสีในห้องปิด	ไอระเหย เวียนศีรษะ	เปิดระบายอากาศ หน้ากากกันไอ	พาออกไปที่อากาศถ่ายเท
ทาสีที่สูง	ตกจากที่สูง	นั่งร้านมีราวกันตก เข็มขัดนิรภัย	ห้ามเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ แจ้ง 1669

ข้อควรระวัง เก็บสีให้พ้นมือเด็ก ห้ามเทสีที่เหลือหรือน้ำล้างแปรงลงท่อระบายน้ำ ให้ปล่อยให้สีแห้งในถังแล้วทิ้งเป็นขยะตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

8. การตรวจรับคุณภาพงาน

ตารางที่ 9 เกณฑ์การตรวจรับงานทาสี

รายการตรวจ	วิธีตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ
ความสม่ำเสมอของสี	มองที่ระยะ 2 ม. ใต้แสงธรรมชาติ	ไม่เห็นรอยต่อ ไม่ด่าง

รายการตรวจ	วิธีตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ
การปิดผิว	ตรวจด้วยตา	มองไม่เห็นรองพื้นหรือผิวปูนเดิม
การยึดเกาะ	ทดสอบเทป (ASTM D3359) ในจุดไม่เด่น	สีไม่หลุดติดเทป
ความหนาฟิล์มรวม	คำนวณจากปริมาณสีที่ใช้จริง	ใช้สีไม่น้อยกว่าตารางที่ 7

8.1 เงื่อนไขการรับประกันสี

- ความคุ้มครอง: การหลุดล่อน พองตัว และซีดจางผิดปกติของฟิล์มสี ภายใต้การใช้งานปกติ
- ระยะเวลา: สีทาภายนอก PNT-001 รับประกัน 8 ปี · สีทาภายใน PNT-002 รับประกัน 5 ปี · PNT-003 ไม่มีการรับประกันแยก
- ต้องทาครบระบบสี (รองพื้น 1 เที่ยว + สีทับหน้า 2 เที่ยว) และเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน
- ไม่รับประกันกรณีผนังชื้นสูง ผนังร้าว น้ำรั่วซึม ทาบนปูนที่ยังไม่ครบ 28 วัน หรือผสมน้ำเกิน 10%

9. การแก้ปัญหาและคำถามที่พบบ่อย

9.1 ตารางแก้ปัญหาหน้างาน

ตารางที่ 10 อาการผิดปกติของฟิล์มสี สาเหตุ และวิธีแก้ไข

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
สีพองตัว	ผนังชื้น น้ำซึมจากด้านหลัง	แก้จุดรั่วซึม ขูดส่วนที่พองออก ทา PNT-003 และสีใหม่ 2 เที่ยว
สีด่าง / คราบขาว	ทาบนปูนใหม่ที่ยังไม่ครบ 28 วัน ไม่ทารองพื้นทนด่าง	ล้างคราบ รอผนังแห้ง ทา PNT-003 แล้วทาสีทับหน้าใหม่
ราขึ้น	ผนังชื้น อับแสง ไม่ได้ฆ่าเชื้อก่อนทา	ขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทิ้งให้แห้ง 24 ชม. แล้วทาระบบสีใหม่
สีลอก / หลุดล่อน	ผิวมีฝุ่น/คราบมัน ไม่ทารองพื้น	ขูดส่วนที่ลอกออกทั้งหมด ทำความสะอาด ทารองพื้นและสีทับหน้าใหม่
สีซีดเร็ว / ปิดผิวไม่มิด	ผสมน้ำเกิน 10% ทาเพียงเที่ยวเดียว	ทาเพิ่มให้ครบ 2 เที่ยว โดยผสมน้ำไม่เกิน 10%

9.2 คำถามที่พบบ่อย

สีทาภายนอก PNT-001 รับประกันกี่ปี

สีทาภายนอก PNT-001 รับประกัน 8 ปี เมื่อทาครบระบบรองพื้น 1 เที่ยวและสีทับหน้า 2 เที่ยว

สีทาภายใน PNT-002 รับประกันกี่ปี

สีทาภายใน PNT-002 รับประกัน 5 ปี ภายใต้เงื่อนไขการทาครบระบบสีเช่นเดียวกัน

ทาสีเที่ยวที่ 2 ได้เมื่อไร

ทาเที่ยวที่ 2 ห่างจากเที่ยวแรก 2 ชั่วโมง ที่สภาวะอากาศปกติ

ผนังปูนใหม่ต้องรอกี่วันจึงทาสีได้

ผนังปูนใหม่ต้องรอ 28 วัน ก่อนทารองพื้น PNT-003 แล้วจึงทาสีทับหน้า