Foglio operativo di pressatura

THOR A4 · Ricetta MSTA4 v2 · Modello THOR-98 v1

PRESSA P300 · PRESSIONE DA IMPOSTARE
83,3 bar

01 · Piano delle pesate

Una riga = la dose di uno strato. Il conteggio indica quante pesate eseguire.

MSTA4-98-14

Ø 98 mm · nominale 14 mm — **16 dischi** — **Spessore totale: 16,10 mm**

Strato	g / singolo strato	N° strati	Totale g
1	143,3	16	2292,0
2	70,5	16	1128,0
3	70,5	16	1128,0
4	118,3	16	1892,0
Totale disco	**402,5 g**		**6440,0 g**

MSTA4-98-18

Ø 98 mm · nominale 18 mm — **32 dischi** — **Spessore totale: 20,10 mm**

Strato	g / singolo strato	N° strati	Totale g
1	173,3	32	5544,0
2	90,5	32	2896,0
3	90,5	32	2896,0
4	148,3	32	4744,0
Totale disco	**502,5 g**		**16.080,0 g**

MSTA4-98-20

Ø 98 mm · nominale 20 mm — **16 dischi** — **Spessore totale: 22,10 mm**

Strato	g / singolo strato	N° strati	Totale g
1	188,3	16	3012,0
2	100,5	16	1608,0
3	100,5	16	1608,0
4	163,3	16	2612,0
Totale disco	**552,5 g**		**8840,0 g**

ARTICOLI TOTALI	TOTALE DA DOSARE
64 dischi	**31.360,0** g

MISCELA DA PREPARARE · × 1,005

31.516,8 g

Include 156,8 g di maggiorazione (+0,5%).

Controllo pesate _____ Data _____

02 · Miscele da preparare

Quantità per tutti gli strati dello stesso numero, maggiorate dello 0,5%.

Strato 1 — 64 strati da preparare

Polvere	% massa	Da pesare (g)
Z-PEX4M	0%	**0,0**
SMILE4M	30%	**3270,7**
Z-PEX4 yellow	30%	**3270,7**
ZRZPEX4MYELLOW	27%	**2943,6**
PINK4M	6%	**654,1**
Z-PEX GRAY	7%	**763,1**
DA PREPARARE · STRATO 1	**100%**	**10.902,2**

Strato 2 — 64 strati da preparare

Polvere	% massa	Da pesare (g)
Z-PEX4M	10%	**566,0**
SMILE4M	15%	**849,0**
Z-PEX4 yellow	32%	**1811,3**
ZRZPEX4MYELLOW	30%	**1698,1**
PINK4M	7%	**396,2**
Z-PEX GRAY	6%	**339,6**
DA PREPARARE · STRATO 2	**100%**	**5660,2**

Strato 3 — 64 strati da preparare

Polvere	% massa	Da pesare (g)
Z-PEX4M	8%	**452,8**
SMILE4M	8%	**452,8**
Z-PEX4 yellow	37%	**2094,3**
ZRZPEX4MYELLOW	34%	**1924,5**
PINK4M	7%	**396,2**
Z-PEX GRAY	6%	**339,6**
DA PREPARARE · STRATO 3	**100%**	**5660,2**

Strato 4 — 64 strati da preparare

Polvere	% massa	Da pesare (g)
Z-PEX4M	5%	**464,7**
SMILE4M	0%	**0,0**
Z-PEX4 yellow	42%	**3903,6**
ZRZPEX4MYELLOW	38%	**3531,8**
PINK4M	9%	**836,5**
Z-PEX GRAY	6%	**557,6**
DA PREPARARE · STRATO 4	**100%**	**9294,2**

Fabbisogno × 1,005. La maggiorazione si applica alla miscela da preparare, non al peso da dosare nei singoli dischi. Pesatura a 0,1 g. Calcolo a precisione completa; quote delle polveri arrotondate mantenendo il totale della miscela.