Foglio operativo di pressatura

THOR A4 · Ricetta MSTA4 v2 · Modello THOR-98 v1

PRESSA P300 · PRESSIONE DA IMPOSTARE
83,3 bar

01 · Piano delle pesate

Una riga = la dose di uno strato. Il conteggio indica quante pesate eseguire.

MSTA4-98-14

Ø 98 mm · nominale 14 mm — **16 dischi** — **Spessore totale: 16,10 mm**

Strato	g / singolo strato	N° strati	Totale g
1	143,25	16	2292,00
2	70,50	16	1128,00
3	70,50	16	1128,00
4	118,25	16	1892,00
Totale disco	**402,50 g**		**6440,00 g**

MSTA4-98-18

Ø 98 mm · nominale 18 mm — **32 dischi** — **Spessore totale: 20,10 mm**

Strato	g / singolo strato	N° strati	Totale g
1	173,25	32	5544,00
2	90,50	32	2896,00
3	90,50	32	2896,00
4	148,25	32	4744,00
Totale disco	**502,50 g**		**16.080,00 g**

MSTA4-98-20

Ø 98 mm · nominale 20 mm — **16 dischi** — **Spessore totale: 22,10 mm**

Strato	g / singolo strato	N° strati	Totale g
1	188,25	16	3012,00
2	100,50	16	1608,00
3	100,50	16	1608,00
4	163,25	16	2612,00
Totale disco	**552,50 g**		**8840,00 g**

ARTICOLI TOTALI	TOTALE DA DOSARE
64 dischi	**31.360,00** g

MISCELA DA PREPARARE · × 1,005

31.516,80 g

Include 156,80 g di maggiorazione (+0,5%).

Controllo pesate _____ Data _____

02 · Miscele da preparare

Quantità per tutti gli strati dello stesso numero, maggiorate dello 0,5%.

Strato 1 — 64 strati da preparare

Polvere	% massa	Da pesare (g)
Z-PEX4M	0%	**0,00**
SMILE4M	30%	**3270,672**
Z-PEX4 yellow	30%	**3270,672**
ZRZPEX4MYELLOW	27%	**2943,6048**
PINK4M	6%	**654,1344**
Z-PEX GRAY	7%	**763,1568**
DA PREPARARE · STRATO 1	**100%**	**10.902,24**

Strato 2 — 64 strati da preparare

Polvere	% massa	Da pesare (g)
Z-PEX4M	10%	**566,016**
SMILE4M	15%	**849,024**
Z-PEX4 yellow	32%	**1811,2512**
ZRZPEX4MYELLOW	30%	**1698,048**
PINK4M	7%	**396,2112**
Z-PEX GRAY	6%	**339,6096**
DA PREPARARE · STRATO 2	**100%**	**5660,16**

Strato 3 — 64 strati da preparare

Polvere	% massa	Da pesare (g)
Z-PEX4M	8%	**452,8128**
SMILE4M	8%	**452,8128**
Z-PEX4 yellow	37%	**2094,2592**
ZRZPEX4MYELLOW	34%	**1924,4544**
PINK4M	7%	**396,2112**
Z-PEX GRAY	6%	**339,6096**
DA PREPARARE · STRATO 3	**100%**	**5660,16**

Strato 4 — 64 strati da preparare

Polvere	% massa	Da pesare (g)
Z-PEX4M	5%	**464,712**
SMILE4M	0%	**0,00**
Z-PEX4 yellow	42%	**3903,5808**
ZRZPEX4MYELLOW	38%	**3531,8112**
PINK4M	9%	**836,4816**
Z-PEX GRAY	6%	**557,6544**
DA PREPARARE · STRATO 4	**100%**	**9294,24**

Fabbisogno × 1,005. La maggiorazione si applica alla miscela da preparare, non al peso da dosare nei singoli dischi. Precisione di pesatura da confermare.