分类号	xxxx	学校代码	xxxx
UDC	xxxx	密　　级	公开

硕士学位论文

基于 xxxxxx 分析

学位申请人姓名	xxxxxx
学位申请人学号	xxxxxxx
专业（领域）名称	xxxxxxx
学　位　类　别	xxxxxx
学院（部、研究院）	xxxxx
导　师　姓　名	xxxxx

二〇二四年五月

XXX 大学
学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文基于 xxxx 与 xxxx 分析是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律后果由本人承担。

论文作者签名：　　日期：　　年　　月　　日

XXX 大学
学位论文使用授权说明

本学位论文作者完全了解深圳大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属深圳大学。学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其他机构送交论文的电子版和纸质版，允许论文被查阅和借阅。本人授权深圳大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（涉密学位论文在解密后适用本授权书）

论文作者签名：　　导师签名：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

摘 要

随着半导体材料制备技术的不断演进，分子束外延（Molecular Beam Epitaxy, MBE）技术已成为实现原子级精度薄膜生长的关键手段。反射式高能电子衍射（Reflection High-Energy Electron Diffraction, RHEED）作为 MBE 过程中主要的实时监测工具，其图像中蕴含大量反映材料表面结构变化的重要信息。传统 RHEED 图像分析方法高度依赖研究人员的经验判断，通过人工观 RHEED 衍射条纹形态或分析 RHEED 强度振荡曲线周期来推断薄膜生长参数，存在主观性强、响应滞后、难以处理高维时序数据等问题，已难以满足当前半导体器件制备对工艺精细化控制和实时反馈的需求。近年来，MBE 设备数字化水平的提升和高速成像技术的发展使得单次薄膜生长实验可产生大量高分辨率 RHEED 图像与视频序列，为数据驱动的 RHEED 图像智能分析提供了基础。为此，本文围绕 RHEED 图像的智能分析需求，提出一种基于多任务深度学习的 RHEED 图像分析方法。该方法以共享骨干网络为核心，通过多任务协同学习机制，联合完成 RHEED 图像分类、衍射条纹与斑点目标检测和 RHEED 强度震荡曲线时序预测三项任务。本文的主要贡献包括：

（1）在图像分类任务中，本文引入基于 ConvNeXt V2 的自监督学习框架，结合全卷积掩码自编码器（Fully Convolutional Masked Autoencoder，FCMAE）与改进的全局响应归一化（Global Response Normalization，GRN）机制，在无需大规模人工标注数据的情况下学习 RHEED 图像的全局语义特征，有效增强模型在高噪声、局部遮挡和少样本场景下的特征提取能力，实现对衬底表面生长阶段和重构状态的分类。

（2）在目标检测任务中，针对 RHEED 图像中衍射条纹和斑点数量随薄膜生长过程动态变化、尺度差异显著且易受遮挡干扰等特点，本文采用基于扩散模型的 DiffusionDet 方法，将目标检测任务建模为随机噪声边界框的逐步去噪与优化过程，避免传统锚框机制对目标形态的先验假设偏差。通过多步迭代优化边界框位置与尺寸，该方法能自适应地完成 RHEED 条纹与斑点的空间定位，在复杂生长阶段和遮挡条件下保持较高的检测鲁棒性。

（3）在时序预测任务中，针对 RHEED 强度震荡曲线同时包含快速局部波动

与缓慢全局演变两类物理特征，本文引入 Pyraformer 多尺度时序建模方法，通过金字塔结构与跨尺度注意力机制，对 RHEED 强度震荡曲线进行长序列预测建模。进一步地，本文将图像分类任务输出的全局语义特征以及目标检测任务生成的空间分布信息作为时序预测的先验约束，实现空间特征与时间特征的协同融合，提升薄膜生长动态演化过程的预测精度。

本文对推动半导体材料生长过程从经验驱动向数据驱动与智能调控转变具有重要的理论意义和工程应用价值。

关键词： RHEED，多任务学习，ConvNeXt V2，DiffusionDet，Pyraformer

ABSTRACT

With the continuous advancement of semiconductor material fabrication technologies, Molecular Beam Epitaxy (MBE) has become a key technique for achieving atomic-scale precision in thin-film growth. Reflection High-Energy Electron Diffraction (RHEED), as the primary real-time monitoring tool in MBE processes, contains rich image information that reflects dynamic variations in material surface structures. Conventional RHEED image analysis methods rely heavily on expert experience, where thin-film growth parameters are inferred through manual observation of diffraction stripe morphologies or analysis of the periodicity of RHEED intensity oscillation curves. These approaches suffer from strong subjectivity, delayed response, and limited capability in handling high-dimensional temporal data, and can no longer satisfy the growing demand for fine-grained process control and real-time feedback in modern semiconductor device fabrication. In recent years, the increasing digitalization of MBE systems and advances in high-speed imaging technologies have enabled a single thin-film growth experiment to generate large volumes of high-resolution RHEED images and video sequences, providing a solid foundation for data-driven intelligent analysis of RHEED images. Motivated by this, this work proposes a multi-task deep learning–based RHEED image analysis method to address the intelligent analysis requirements of RHEED data. The proposed approach is built upon a shared backbone network and employs a multi-task collaborative learning mechanism to jointly accomplish RHEED image classification, diffraction stripe and spot detection, and time-series prediction of RHEED intensity oscillation curves. The main contributions of this work are summarized as follows:

(1) Image Classification Task: A self-supervised learning framework based on ConvNeXt V2 is introduced for RHEED image classification. By integrating a Fully Convolutional Masked Autoencoder (FCMAE) with an improved Global Response Normalization (GRN) mechanism, the proposed method learns global semantic representations of RHEED images without relying on large-scale manually annotated datasets. This design effectively enhances feature extraction robustness under high noise, par-

tial occlusion, and limited labeled data scenarios, enabling accurate classification of substrate surface growth stages and reconstruction states.

(2) Object Detection Task: To address the characteristics of RHEED images, where the number of diffraction stripes and spots varies dynamically during thin-film growth, exhibits significant scale differences, and is prone to occlusion, a diffusion-model-based DiffusionDet approach is adopted. The object detection task is formulated as a progressive denoising and optimization process of randomly initialized noisy bounding boxes, thereby avoiding the prior shape assumptions imposed by traditional anchor-based detection mechanisms. Through multi-step iterative refinement of bounding box positions and scales, the proposed method adaptively localizes RHEED diffraction stripes and spots, maintaining strong detection robustness under complex growth stages and occlusion conditions.

(3) Time-Series Prediction Task: To model RHEED intensity oscillation curves that simultaneously exhibit rapid local fluctuations and slow global evolution, a Pyraformer-based multi-scale temporal modeling method is introduced. By leveraging a pyramidal architecture and cross-scale attention mechanisms, long-horizon forecasting of RHEED intensity oscillation sequences is achieved. Furthermore, global semantic features generated by the image classification task and spatial distribution information produced by the object detection task are incorporated as prior constraints for time-series prediction, enabling coordinated fusion of spatial and temporal features and improving the prediction accuracy of thin-film growth dynamics.

Overall, this work provides important theoretical insights and practical engineering value in promoting the transition of semiconductor material growth processes from experience-driven paradigms toward data-driven and intelligent process control.

Key words: RHEED, multi-task learning, ConvNeXt V2, DiffusionDet, Pyraformer

目 录

摘 要 ..... **I**
ABSTRACT ..... **III**
符号和缩略语说明 ..... **VII**
第一章　绪论 **1**
1.1　研究背景及意义 1
1.2　国内外研究现状 2
1.3　本文的主要研究内容 4
1.4　本文的组织结构 5
第二章　基于 ConvNeXt V2 的 RHEED 图像分类 **6**
2.1　引言 6
2.2　ConvNeXt V2 算法原理 7
2.2.1　现代化卷积设计与 GRN 机制 7
2.2.2　为何选择 ConvNeXt V2 而非 Transformer 7
2.2.3　自监督预训练策略 7
2.3　数据集构建与预处理 8
2.3.1　数据集构建与清洗 8
2.3.2　严格的时序划分方案（7:1:2） 8
2.3.3　预处理流程 8
2.4　实验设置 9
2.4.1　自监督预训练设置 9
2.4.2　微调设置 9
2.5　实验结果与分析 10
2.5.1　自监督预训练的有效性分析 10
2.5.2　不同轻量级骨干网络的对比 10
2.6　本章小结 11
第三章　基于 RT-DETRv2 的 RHEED 条纹与斑点检测算法 **12**
3.1　流程介绍 12
3.2　易复现性与工程实现 13
3.3　DiffusionDet 作为未来拓展工作 13
3.4　实验设计 13
3.5　实验结果分析 14

3.6 本章小结 14
第四章 基于 Pyraformer 的 RHEED 强度震荡曲线时序预测算法 15
4.1 流程介绍 15
4.2 实验设计 16
4.3 实验结果分析 16
4.4 本章小结 16
第五章 总结与展望 17
5.1 研究内容总结 17
5.2 未来工作展望 17
参考文献 18
致 谢 19
攻读硕士学位期间的研究成果 20

符号和缩略语说明

RHEED	反射式高能电子衍射（Reflection High-Energy Electron Diffraction）
MBE	分子束外延（Molecular Beam Epitaxy）
FCMAE	全卷积掩码自编码器（Fully Convolutional Masked Autoencoder）
GRN	全局响应归一化（Global Response Normalization）

第一章　绪论

1.1　研究背景及意义

在半导体材料制备领域，MBE 作为原子级精度的薄膜制备技术，其核心优势在于能够通过反射式高能电子衍射 RHEED 技术，实现半导体材料制备过程中的衬底表面监测。RHEED 通过高能电子束与晶体表面的相互作用产生动态衍射图谱，其图像特征能够精确反映原子层级的表面重构、生长模式转变及量子结构演化等关键信息[1]。传统的 RHEED 图像分析方法高度依赖研究员的经验积累，通过肉眼识别衍射条纹或 RHEED 振荡曲线周期来推断衬底薄膜制备的生长参数，存在主观性强、响应滞后和无法处理高维度时序数据等缺陷，难以满足半导体器件制备对工艺可控性的严苛需求。近年来，随着 MBE 设备数字化升级和高速成像技术的突破，单次衬底薄膜 MBE 实验产生的 RHEED 图像和视频序列，为深度学习模型的应用提供了数据基础，同时也对传统计算机视觉方法提出了新挑战，如何从动态、多尺度、强噪声的 RHEED 图像序列中提取有效特征，并建立其与衬底薄膜生长参数的映射关系。

已有研究从不同角度验证了基于机器学习的 RHEED 图像智能分析具有可行性与潜在工程价值。Kwoen 等针对 MBE 生长过程采集的 RHEED 图像构建数据集，利用 CNN 实现对典型表面重构模式的自动分类，在 GaAs 表面 (2×4) 与 $c(4\times4)$ 模式识别任务中取得很高的识别精度，验证了深度模型能够从衍射图像中学习到与表面结构相关的判别特征，从而降低人工经验依赖并具备实时反馈的应用前景[1]，其后续工作进一步将二分类扩展到多类别 RHEED 模式，比如引入量子点生长相关的衍射特征等，仍保持高精度并具有较快推理速度，进一步验证了基于深度学习的 RHEED 模式识别可在更复杂的生长阶段中稳定工作，但跨设备、跨材料以及观测条件变化下的泛化能力仍是制约其工程部署的重要因素[2]。与此同时，Yoshinari 等提出 skill-agnostic 的分析思路，采用聚类与矩阵分解等无监督方法对 Si(111) 表面超结构的 RHEED 序列进行自动分段与相变检测，使其在较少人工干预下识别多种表面重构相，提示 RHEED 图像序列中蕴含的大量空间—时间信息仍有待系统挖掘[3]。因此，面向 RHEED 图像强噪声、遮挡、动态演化、标注昂贵的数据特性，构建可复用的表征学习机制与更稳健的多任务协同分析框架，对于提升 MBE 设备自动化解析 RHEED 图像的能力、支撑 MBE 工艺

实时反馈与智能调控具有重要意义。

图像分类作为计算机视觉的基础任务，其核心目标是输入图像，为其分配对应的语义标签。传统图像分类方法，多是基于卷积神经网络（Convolutional Neural Network , CNN）的架构优化，如视觉几何组网络（Visual Geometry Group Network, VGGNet）、残差网络（Residual Network, ResNet）等，传统分类方法受限于监督学习对标注数据的依赖。ConvNeXt V2 通过结合全卷积掩码自编码器（Fully Convolutional Masked Autoencoder, FCMAE）与改进的全局响应归一化（Global Response Normalization, GRN）方法，提出了一种基于 CNN 架构的自监督学习框架[4]。结合 RHEED 图像序列强噪声、部分图像存在遮挡等不利因素，本文在图像分类方法选择 ConvNeXt V2，有效地克服了数据标注困难、成本高等问题。同样作为计算机视觉基础任务的目标检测，其核心任务是在一个图像中预测一组边界框和边界框对应的类别标签，传统的目标检测方法主要依赖于经验设计的候选框，通过回归和分类定位目标，但其固定候选机制导致训练与推理需严格匹配框数量，难以适应动态场景，如早期 Regions with CNN features（R-CNN）的滑动窗口[5,6]、Faster Regions with CNN features（Faster R-CNN）[7] 的区域提议（region proposals）和 You Only Look Once（YOLO）的锚框（anchor boxes）[8] 等。与传统目标检测方法不同的是，DiffusionDet 将目标检测的视觉任务转换为图像去噪任务[9]，从随机噪声框出发，通过多步迭代优化框的位置和尺寸，无需依赖手工设计的候选框或固定查询，在推理时可动态调整候选框的数量以捕捉密集目标，并利用迭代优化逐步修正噪声干扰下的检测偏差，适合 RHEED 图像中条纹和斑点数量复杂多变的目标检测场景。本文主要研究基于多任务深度学习框架，实现 RHEED 图像的分类、目标检测和 RHEED 震荡曲线时间序列预测，旨在建立图像分类、目标检测和时序预测联动的 RHEED 图像分析系统，为 MBE 工艺提供实时反馈，推动半导体材料生长从经验试错向智能调控范式的转变。

1.2　国内外研究现状

近年来，国内外学者围绕 RHEED 图像的特征提取、模式分类与动态监测等方向，开展了多层次的方法研究。现有研究主要基于无监督学习方法实现 RHEED 图像特征降维，并对其进行模式识别，例如，Gemperline 等人[10] 通过主成分分析（Principal Component Analysis, PCA）和 k-means 聚类对薄膜生长中的

RHEED 图像序列进行定量分析，提出漂移校正和强度变换等图像预处理方法以增强 RHEED 图像菊池带（Kikuchi lines）等细微特征；Yoshinari 团队[3] 则采用层次聚类和非负矩阵分解（Non-negative Matrix Factorization, NMF）方法分析硅衬底表面超结构的 RHEED 图像序列，对其进行自动相变检测，成功识别出 5 种表面重构相。上述方法虽能实现数据驱动的特征提取，但依赖人工设计图像的预处理流程。随着深度学习的发展，基于 CNN 的监督学习方法也成为新的研究方向，Kwoen 等人[10] 采用 CNN 实现了砷化镓 2×4 与 $center$4×4 表面重构的二元分类，验证了 CNN 在静态模式识别中的有效性；Shen 团队[11] 通过 3DResNet 模型处理 RHEED 图像序列，首次实现了量子点密度的实时反馈控制；Khaireh-Walieh 团队[12] 利用自编码器（Auto-Encoder, AE）架构, 完成了 RHEED 图像的特征提取，并且结合有监督卷积分类器网络，在将 RHEED 图像压缩成潜在维度 N≥10 的向量和对应图像序列长度 L≥5 的先验条件下，对 RHEED 图像序列衬底是否脱氧的分类误差准确到了 1% 以下。上述研究方法表明，基于 CNN 的监督学习方法在 RHEED 图像特征提取、时序演化建模等单任务场景中展现出强大潜力，但上述模型多针对特定的 MBE 设备或材料生长体系开发，且依赖大规模标注数据。综上，目前 RHEED 图像分析方法的研究存在较多局限性：其一，针对无监督学习方法进行 RHEED 图像模式识别，需要复杂的预处理流程，如漂移校正、像素归一化、Region of Interest（ROI）裁剪，并且预处理的参数设置高度依赖 MBE 科研人员的经验，例如研究[10] 需要根据晶体表面的对称性人工确定 RHEED 图像对称轴位置，以此来对其进行漂移校正；研究[3] 要求手动划定 RHEED 荧光屏的有效区域等，这种人工干预不仅降低分析效率，还可能导致 RHEED 图像特征信息丢失，限制了算法在 MBE 动态环境中的鲁棒性。其二，针对有监督学习方法，存在数据标注依赖性强和模型泛化能力不足的挑战，例如研究[2,3,13] 普遍依赖人工标注的 RHEED 图像数据集，但如研究[11] 所述，RHEED 图像动态变化复杂，人工标注成本高且易引入主观误差，研究[11,13] 中还提到，基于特定 MBE 设备或材料训练的模型难以直接迁移到其他 MBE 设备或材料，需要重新标注训练数据集，缺乏普适性。

1.3　本文的主要研究内容

针对现有阶段已有的 RHEED 图像分析方法存在数据标注依赖性强、模型泛化能力不足和缺乏普适性等问题，本课题致力于研究一种多任务 RHEED 图像分析方法，解决上一小节所提出的关键挑战，其主要的研究内容及其创新总结如下：

（1）针对传统的基于监督学习的 CNN，本课题提出 ConvNeXt V2 自监督学习框架实现 RHEED 图像分类，ConvNeXt V2 提出基于 FCMAE 的自适应特征提取方法，通过 FCMAE 学习 RHEED 图像的全局语义特征，无需依赖人工进行复杂的图像预处理以增强 RHEED 图像菊池带（Kikuchi lines）等细微特征，其次，ConvNeXt V2 引入了 GRN 方法，增强了 RHEED 图像弱特征的提取能力，有效地解决了传统 CNN 对噪声敏感的问题，此外，在少样本场景下（标注数据量少于 10%），ConvNeXt V2 仍能保持高分类精度，可以显著降低本课题数据标注对 MBE 科研人员经验的依赖。

（2）针对传统的基于锚框的目标检测方法，本研究提出 DiffusionDet 实现 RHEED 条纹和斑点的目标检测。在进行 MBE 时，衬底表面的状态先从光滑演变到粗糙，继而从粗糙演变到光滑的过程复杂多变，呈现出来的 RHEED 条纹和斑点大小不一致，DiffusionDet 通过扩散模型从随机噪声框中逐步优化检测的结果，有效地避免了人工设计锚框对 RHEED 条纹和斑点形态的假设偏差，其次，由于 MBE 设备存在机械臂的局限性，RHEED 束打入衬底表面时存在被遮挡的情况，导致了 RHEED 图像序列中，存在遮挡、模糊的衍射斑点和条纹，DiffusionDet 支持动态调整检测框数量，在 MBE 密集生长阶段或 RHEED 成像被遮挡情况，可自适应增加或减少目标检测的密度，提升了 RHEED 图像动态模式变化下，目标检测的鲁棒性。

（3）现有 RHEED 图像分析方法的研究中，单任务方法存在的特征割裂与泛化局限。本课题提出基于多任务协同的 RHEED 图像分析方法，该方法采用 ConvNeXt V2 骨干网络作为基础特征提取器，分类任务聚焦衬底表面全局重构状态的识别，进而分析 MBE 工艺下衬底薄膜生长阶段，目标检测任务引入 DiffusionDet 实现 RHEED 条纹和斑点密度的自适应定位。此外，在薄膜生长或表面重构过程中，包含的物理现象存在快速局部波动（原子级吸附或脱附的瞬态变化）和缓慢全局演变（晶格重构的周期性调整），快速局部波动需要高时间分辨率分析，而缓慢全局演变则需要低时间分辨率分析。本课题引入 Pyraformer 模型，通

过时间多尺度建模实现 RHEED 强度震荡曲线的时序预测任务。三个任务通过协同优化机制形成深度交互，分类任务输出的全局语义特征引导目标检测任务动态聚焦关键区域，而 DiffusionDet 生成的条纹和斑点空间分布特征可作为强度震荡曲线时序预测的先验约束，同时强度震荡曲线时序预测的动态信息可反向优化分类任务与目标检测任务的鲁棒性，对比单任务的 RHEED 图像分析方法，多任务可以有效提升其分析方法对跨设备和不同材料生长场景的适应性。

1.4　本文的组织结构

本文的结构共包含五个部分，具体安排如下：

第一章主要对本文研究的主要内容进行概述，梳理了现有 RHEED 图像分析方法的研究背景，总结基于深度学习方法分析 RHEED 图像的国内外研究现状。对现有方法中存在的问题进行分析，展示本文核心研究与创新内容。

第二章基于 ConvNeXt V2 方法对 RHEED 图像的分类任务展开讨论，对所提出方法的核心思想与创新点进行阐述，且详细描述方法中各个模块的运行原理。为了验证所提方法在 RHEED 图像分类中的有效性，设计了相关实验。

第三章基于 DiffusionDet 方法对 RHEED 图像条纹与斑点的检测任务展开讨论，结构设计与第二章类似。

第四章基于 Pyraformer 方法对 RHEED 强度震荡曲线时序预测任务展开讨论，结构设计与第二、三章类似。

第五章针对本研究的主要成果进行总结, 和探讨后续可深入研究的方向，且提出值得进一步探索的若干研究问题。

第二章　基于 ConvNeXt V2 的 RHEED 图像分类

本章针对分子束外延（MBE）薄膜生长过程中的二维层状生长（2D）与三维岛状生长（3D）模式识别问题，构建基于 ConvNeXt V2 的 RHEED 图像分类方法。需要强调的是，本章分类任务并非孤立的算法验证，而是本文多任务 RHEED 智能分析框架的第一环：分类分支用于给出宏观生长阶段/生长模式的快速判别，后续目标检测分支将在共享骨干网络（backbone）的特征表征上进一步定位条纹/斑点等局部结构证据，以提升结果可解释性并为过程监控提供更细粒度信息。

本章内容组织如下：第2.1节给出研究动机与问题背景；第2.2节介绍 ConvNeXt V2 算法原理，并论证其对 RHEED 图像的适用性；第2.3节描述数据集构建与严格的 7:1:2 时序切分流程；第2.4节给出自监督预训练与监督微调的实验设置；第2.5节展示不同预训练权重及不同骨干网络的对比结果与分析；第2.6节进行总结并衔接后续检测任务。

2.1　引言

反射高能电子衍射（RHEED）是 MBE 生长过程中的原位实时监控技术。其衍射图样直接反映了晶体表面的微观形貌：在二维层状生长（2D）阶段，表面原子排列平整有序，RHEED 图像呈现清晰、锐利的条纹；而在三维岛状生长（3D）阶段，表面粗糙度增加，电子束发生透射衍射，图像中条纹逐渐模糊并伴随明显的斑点或弥散背景增强[14,15]。传统工艺中，对生长模式的判断主要依赖工程师的人工观察，存在主观性强、易疲劳、难以量化及无法实时记录等痛点。

尽管深度学习已在图像分类领域取得巨大成功，但 RHEED 图像分类面临独特的挑战：（1）** 标注数据稀缺 **：MBE 实验成本高昂，难以构建大规模标注数据集；（2）** 类间差异微妙 **：2D 与 3D 模式之间存在复杂的过渡态，且不同成像条件下亮度、对比度差异巨大；（3）** 模型泛化性差 **：直接应用 ImageNet 预训练的通用模型往往难以适应 RHEED 特有的物理纹理特征。

针对上述问题，本章提出一种基于 **ConvNeXt V2** 结合 ** 自监督学习（SSL）** 的分类方案。我们利用 ConvNeXt V2 的全局响应归一化（GRN）机制来增强对弱纹理特征的提取能力，并通过在无标签 RHEED 数据上进行掩码自监督预训练，使模型习得衍射图样的内在物理规律，从而显著降低对标注数据的依赖并提升分类精度。

2.2　ConvNeXt V2 算法原理

2.2.1　现代化卷积设计与 GRN 机制

ConvNeXt 系列通过引入 Vision Transformer（ViT）的先进设计理念（如大核卷积、LayerNorm、GELU 激活等）对传统卷积网络进行现代化改造，使其在保持卷积归纳偏置（Inductive Bias）的同时具备了强大的表征能力。ConvNeXt V2 在此基础上引入了全卷积掩码自编码器（FCMAE）框架，并设计了核心组件——全局响应归一化（Global Response Normalization, GRN）。

在 RHEED 图像中，背景散射往往占据大面积区域，导致有效特征（条纹/斑点）容易被淹没，造成特征通道的“塌陷”（Feature Collapse）。GRN 层通过计算特征通道的全局范数并进行动态重标定，能够显著增强高响应通道的权重，抑制冗余背景噪声。这一机制使得 ConvNeXt V2 特别适合处理信噪比低、纹理单一的 RHEED 衍射图样。

2.2.2　为何选择 ConvNeXt V2 而非 Transformer

尽管 Transformer（如 ViT, Swin）在自然图像上表现优异，但在 RHEED 小样本分类任务中，纯卷积架构（ConvNeXt）具有显著优势：

1. **归纳偏置的必要性**：RHEED 分类高度依赖局部纹理（如条纹的锐度、斑点的形状），卷积操作天然具备平移不变性和局部性，更适合此类任务，且在小数据量下更易收敛。

2. **训练稳定性**：Transformer 对超参数极其敏感且容易过拟合（见后文 PoolFormer 实验结果），而 ConvNeXt V2 训练过程平滑稳定，更利于工业部署。

3. **工程复现性**：ConvNeXt V2 参数量适中（如 Atto 版本仅 3.4M），推理速度快，且支持 timm 库开箱即用，便于后续多任务系统的集成。

2.2.3　自监督预训练策略

考虑到 RHEED 数据的特殊性（与 ImageNet 域差异大），本章采用 SimCLR 风格的对比自监督学习策略替代 FCMAE。通过对无标签 RHEED 图像进行强数

据增强（随机裁剪、翻转、高斯模糊），迫使网络学习图像的内在结构不变性。这种策略无需额外的解码器设计，工程实现简单且稳定，能够为微调阶段提供包含丰富物理先验的初始化权重。

2.3　数据集构建与预处理

2.3.1　数据集构建与清洗

实验数据采集自 MBE 生长过程的 RHEED 视频流。为确保数据质量，我们制定了严格的数据清洗规则，剔除了生长初期的非稳态帧（如快门开启瞬间的震荡数据）。最终构建的数据集包含 2D 层状生长与 3D 岛状生长两大类，共约 2.5 万帧有效图像。

2.3.2　严格的时序划分方案（7:1:2）

RHEED 数据具有极强的时间相关性，随机打散划分会导致严重的时间泄露。为此，本研究采用**按序列划分**策略，严格保证训练集、验证集和测试集来自完全独立的实验批次。具体划分比例如表2-1所示，遵循 **7:1:2** 的原则。

表 2-1 RHEED 数据集划分方案（按序列 ID）

数据集	序列 ID	2D 帧数	3D 帧数	总帧数	比例
训练集	seq_001 ~seq_007	~11,900	~4,550	~16,450	64.6% (≈7)
验证集	seq_008	1,801	1,101	2,902	11.4% (≈1)
测试集	seq_009, seq_010	3,902	2,202	6,104	24.0% (≈2)
合计	10 条序列	17,603	7,853	25,456	100%

该划分方案中，测试集包含两条从未参与训练的完整独立序列（seq_009, seq_010），样本量占比达 24%，足以对模型的跨批次泛化能力进行严苛评估。

2.3.3　预处理流程

- **格式转换**：将原始 16-bit TIFF 图像转换为 8-bit PNG，并进行线性拉伸归一化。
- **输入尺寸**：统一缩放至 224×224 像素。
- **数据增强**：自监督阶段采用强增强（RandomResizedCrop, ColorJitter, GaussianBlur）；微调阶段仅采用 RandomHorizontalFlip 与弱裁剪，以保持测试一

致性。

2.4　实验设置

本章实验基于 PyTorch 框架与 timm 库实现，硬件环境为单张 NVIDIA A100 GPU。

2.4.1　自监督预训练设置

采用 SimCLR 风格进行预训练，关键参数如下：

- 模型：convnextv2_nano / convnextv2_atto
- Epochs：对比了 80 / 120 / 150 三组设定
- Batch Size：64
- Learning Rate：3e-4 (Cosine Decay)
- Optimizer：AdamW (Weight Decay=0.01)
- Loss：NT-Xent Loss (Temperature=0.1)

2.4.2　微调设置

微调阶段加载预训练权重（ImageNet 或 SSL），训练 50 个 Epoch（由于收敛快，通常 30-40 轮即可），参数如下：

- Batch Size：32
- Learning Rate：1e-4
- Loss：Cross Entropy (Label Smoothing=0.0)
- 评价指标：Accuracy, Macro-F1
- 策略：保存验证集 Accuracy 最高的模型权重用于测试。

2.5　实验结果与分析

2.5.1　自监督预训练的有效性分析

为了验证自监督学习对 RHEED 特征提取的贡献，我们对比了四种不同初始化策略在相同测试集上的表现。实验结果如表2-2所示。

表 2-2 不同预训练权重在测试集上的分类性能对比（基于 ConvNeXt V2 Atto）

权重来源	预训练 Epoch	Val Acc(%)	Test Acc(%)	Test F1(%)	提升幅度
None (Scratch)	-	81.98	82.31	81.32	Baseline
ImageNet	-	84.08	83.73	82.80	+1.42%
SSL (Ours)	80	88.97	88.70	87.96	+6.39%
SSL (Ours)	**120**	**91.97**	**91.71**	**91.13**	**+9.40%**
SSL (Ours)	150	92.07	91.99	91.43	+9.68%

结果分析：

1. **ImageNet 迁移受限：**相比从头训练（82.31%），ImageNet 权重仅带来约 1.4% 的提升。这表明自然图像的特征（如猫、狗、汽车）与 RHEED 衍射图样（高频条纹、光斑）存在巨大的域差异（Domain Gap），通用特征难以直接迁移。

2. **SSL 效果显著：**经过 120 轮自监督预训练的模型，测试集准确率跃升至 **91.71%**，相比 Baseline 提升近 **9.4%**。这证明模型在无监督阶段成功捕捉到了 RHEED 图像的物理结构规律。

3. **训练效率：**120 Epoch 与 150 Epoch 性能差异微小（<0.3%），表明 120 轮预训练已接近性能饱和点，是性价比最优的选择。

2.5.2　不同轻量级骨干网络的对比

为论证 ConvNeXt V2 架构的优越性，我们将其与同量级的 MobileViT、ConvNeXt V1 及 PoolFormer 进行了横向对比（均使用 ImageNet 权重初始化以便公平比较架构差异）。

分析与讨论：

- **PoolFormer 的崩塌：**尽管 PoolFormer 在自然图像上表现优异，但在本实验中出现了严重的训练崩塌（Acc 跌至 63.93%）。分析 Loss 曲线发现其训练

表 2-3 主流轻量级模型性能对比（ImageNet 初始化）

模型架构	参数量 (M)	Test Acc(%)	Test F1(%)	稳定性说明
PoolFormerV2-S12	11.38	63.93	39.00	**严重过拟合/崩塌**
MobileViT-XXS	0.95	81.18	80.16	Transformer 收敛较慢
ConvNeXt-Zepto	1.90	79.67	78.62	缺乏 GRN 层
ConvNeXt V2-Atto	3.39	**83.73**	**82.80**	**最佳平衡**

极其不稳定，震荡剧烈，说明 MetaFormer 架构对超参数敏感，且极易在小样本 RHEED 数据上过拟合。

- **ConvNeXt V2 的稳健性**：ConvNeXt V2 不仅准确率最高（83.73%），且训练曲线平滑收敛。对比 ConvNeXt V1（79.67%），V2 引入的 GRN 层带来了约 4% 的提升，证实了特征通道归一化对 RHEED 弱纹理特征提取的重要性。

2.6　本章小结

本章构建了基于 ConvNeXt V2 的 RHEED 图像分类模型。通过严格的 7:1:2 时序切分与自监督预训练策略，我们克服了小样本与域偏移难题。实验结果表明，**SSL 预训练策略将测试集准确率从 82.31% 提升至 91.71%**，显著优于 ImageNet 迁移学习。同时，模型对比实验证实了纯卷积架构（ConvNeXt V2）在稳定性与泛化性上优于 Transformer 类模型（PoolFormer/MobileViT）。

本章得到的分类模型不仅是一个高精度的判别器，其编码器权重更是蕴含了丰富的 RHEED 物理结构信息。在下一章中，我们将直接复用该预训练权重作为多任务检测网络的共享骨干（Backbone），进一步实现对衍射条纹与斑点的精细化定位。

第三章　基于 RT-DETRv2 的 RHEED 条纹与斑点检测算法

本章节围绕 RHEED 图像中的条纹与斑点目标检测任务展开研究。考虑到论文的工程化落地与可复现性要求，本文采用 **RT-DETRv2** 作为主方法完成检测实验。RT-DETRv2 是一类端到端的 Transformer 检测器，具有推理速度快、收敛稳定、易于迁移的特点，适合在小样本工业数据上进行快速微调。本文首先介绍 RT-DETRv2 的检测流程与核心原理；随后给出数据标注与训练流程；最后在实验结果中对检测性能进行分析，并将 DiffusionDet 作为未来拓展工作进行讨论。

3.1　流程介绍

RT-DETRv2 沿用 DETR 的集合预测框架，使用卷积主干网络提取特征并输入 Transformer 编码器与解码器，通过一组固定数量的查询向量（queries）完成目标定位与类别预测。其核心思想是将检测任务转化为集合匹配问题，通过匈牙利算法完成预测框与真实框的一一匹配，从而避免传统检测器中的复杂候选框筛选过程。模型输出的检测集合记为：

$$\hat{y} = \left\{ (\hat{p}_i, \hat{b}_i) \right\}_{i=1}^{N} \tag{3-1}$$

其中 $\hat{p}_i$ 表示第 i 个预测框的类别概率，$\hat{b}_i = (c_x, c_y, w, h)$ 表示对应的边界框参数。模型训练时采用集合匹配损失：

$$\mathcal{L} = \lambda_{\text{cls}} \mathcal{L}_{\text{cls}} + \lambda_{\text{l1}} \mathcal{L}_{\text{l1}} + \lambda_{\text{giou}} \mathcal{L}_{\text{giou}} \tag{3-2}$$

其中 $\mathcal{L}_{\text{cls}}$ 为分类损失，$\mathcal{L}_{\text{l1}}$ 和 $\mathcal{L}_{\text{giou}}$ 用于优化框回归与几何一致性。相较于传统两阶段检测器，RT-DETRv2 通过端到端集合优化避免了 NMS 等后处理步骤，更适合部署到实际外延过程的自动监控系统中。

针对 RHEED 图像的特点（背景相对单一、目标结构稀疏、尺度变化明显），RT-DETRv2 具备以下匹配优势：

- **全局建模能力强**：Transformer 编码器能够捕捉条纹与斑点之间的全局空间关系，有利于抑制噪声背景。
- **小样本微调稳定**：可直接加载 COCO 预训练权重，在少量标注数据上快速

收敛。

- **端到端结构简洁**：训练与推理流程统一，易于工程复现与部署。

3.2　易复现性与工程实现

本文检测实验采用公开实现的 RT-DETRv2 版本，加载 COCO 预训练权重，在完成 RHEED 条纹/斑点标注后进行微调。整体复现实验仅需完成**数据标注、数据拆分、训练与结果可视化**四个步骤，不依赖复杂的多阶段预训练流程。在单卡 A100 环境下，RT-DETRv2 能够在数小时内完成收敛（具体时间与数据规模相关），适合在 10 天内完成实验闭环并形成论文结果。

3.3　DiffusionDet 作为未来拓展工作

DiffusionDet 通过扩散去噪过程逐步生成目标检测框，天然适用于高噪声、小目标、密集目标等复杂场景。在 RHEED 图像中，条纹与斑点存在尺度变化与局部遮挡，扩散模型的逐步去噪机制有望提升鲁棒性与定位精度，尤其适用于高密度量子点生长过程的结构检测。然而该方法依赖 detectron2 体系，训练流程复杂、复现成本高，因此本文将其作为未来拓展方向，待标注规模扩大后进一步验证其潜力。

3.4　实验设计

数据集构建：在 rheed_images_png 中抽取样本进行人工标注，类别设置为 stripe 与 spot，采用统一的边界框标注规范，并划分训练集/验证集/测试集。

数据预处理：对图像进行统一尺寸缩放，保证条纹与斑点在不同批次图像中尺度一致；训练阶段使用随机翻转与轻度亮度扰动，以增强模型对噪声的鲁棒性。

训练策略：以 COCO 预训练权重为初始化，采用端到端微调策略，训练超参数保持简洁可控，避免过度调参。

评价指标：使用 mAP_{50}、$mAP_{50:95}$、召回率（Recall）与检测可视化结果作为评价标准，并统计典型失败案例进行误检分析。

3.5　实验结果分析

实验结果从检测精度、目标定位效果、失败案例三方面展开分析。首先给出 mAP 与 Recall 等定量指标；其次展示条纹与斑点检测的可视化结果；最后讨论少量样本与噪声背景对模型性能的影响，并分析误检与漏检的主要原因，为后续优化提供依据。

3.6　本章小结

本章采用 RT-DETRv2 完成 RHEED 条纹与斑点检测任务的工程化验证，形成了完整的标注—训练—评估流程，保证了实验的可复现性。同时讨论了 DiffusionDet 在复杂噪声场景中的潜在优势，并将其作为后续扩展方向。整体而言，本章方法满足小样本工业数据场景下的可部署性与可控复现要求，为外延过程自动监控提供了关键支撑。

第四章　基于 Pyraformer 的 RHEED 强度震荡曲线时序预测算法

本章节中，针对 RHEED 强度震荡曲线时序预测任务展开研究，首先介绍基于 Pyraformer 的 RHEED 强度震荡曲线时序预测整体流程与模型结构设计；随后给出实验数据构建方式、模型训练策略及评价指标；最后通过实验结果分析，验证 Pyraformer 方法在多尺度动态建模和预测精度方面的有效性。

4.1　流程介绍

本研究所使用的方法 Pyraformer 构建多分辨率 C−ary 树结构，通过跨尺度连接将原始序列的细粒度时间节点与粗粒度节点形成层次化表征，在 RHEED 强度震荡曲线多尺度时序预测任务中，能够有效地捕捉 MBE 工艺的快速局部波动（如原子吸附或脱附的瞬态变化）与缓慢全局演变（如衬底晶格重构的周期性调整），[①]Pyraformer 框架如图4-1所示。



图 4-1 Pyraformer 框架图

具体地，给定从时间点 $t-L+1$ 到当前时间点 t 的连续 L 个观测值，组成 RHEED 衍射强度序列 $z_{t-L+1:t} \in \mathbb{R}^L$，其跨尺度构建模块（Coarser-Scale Construction Module, CSCM）通过下采样因子 C 生成粗尺度序列 $\{z^{(s)}\}_{s=1}^{S}$，其中第 s 层的节点 $z_i^{(s)}$ 由前一层 C 个连续节点聚合得到：

$$z_i^{(s)} = \text{Downsample}\left(z_{(i-1)C+1:iC}^{(s-1)}\right) \tag{4-1}$$

其中，$z_i^{(s)}$ 表示第 s 层的第 i 个节点（粗尺度特征，小时级），$z_{(i-1)C+1:iC}^{(s-1)}$ 表示第

[①]Pyraformer 接收从时间点 $t-L+1$ 到当前时间点 t 的连续 L 个观测值组成的 RHEED 强度震荡曲线序列 $z_{t-L+1:t} \in \mathbb{R}^L$，CSCM 通过下采样构建多分辨率 C−ary 树，生成多尺度序列 $\{z^{(s)}\}_{s=1}^{S}$，PAM 进一步通过跨尺度与同尺度注意力交互增强特征融合，输出预测 RHEED 强度震荡曲线序列 $\hat{z}_{t+1:t+M}$。

s−1 层 $(i-1)C+1$ 到 iC 的子节点序列（细尺度特征，秒级），C 表示下采样因子，$C=2$ 即每层节点数减半。这种层次化结构使模型能够以 $O(1)$ 的最大路径长度建模长程依赖。金字塔注意力模块（Pyramidal Attention Module, PAM）进一步通过跨尺度与同尺度注意力交互增强特征融合，对于第 s 层节点 $z_i^{(s)}$，其跨尺度注意力机制连接父节点 $z_{\lfloor i/C \rfloor}^{(s+1)}$ 与子节点 $z_{\lfloor i/C \rfloor}^{(s+1)}$，而同尺度邻接注意力机制则捕捉局部时序模式：

$$\text{Attn}(Q,K,V)=\text{Softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\odot M_{\text{intra}}\right)V \tag{4-2}$$

其中，$\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}$ 计算未归一化注意力分数，表示所有节点间的相似度，维度为 $L\times L$，掩码矩阵 M_{intra} 限制每个节点仅关注前后 k 个邻接节点，$\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\odot M_{\text{intra}}$ 仅保留相邻 k 个位置的分数，使 Pyraformer 能够同时建模局部高频振荡（细粒度节点的同尺度注意力）和全局周期性（粗粒度节点的跨尺度交互），且计算复杂度保持 $O(L)$。

4.2　实验设计

4.3　实验结果分析

4.4　本章小结

第五章　总结与展望

5.1　研究内容总结

5.2　未来工作展望

参 考 文 献

[1] KWOEN J, ARAKAWA Y. Classification of reflection high-energy electron diffraction pattern using machine learning[J]. Crystal Growth & Design, 2020, 20(8): 5289 – 5293.

[2] KWOEN J, ARAKAWA Y. Multiclass classification of reflection high-energy electron diffraction patterns using deep learning[J]. Journal of Crystal Growth, 2022, 593: 126780.

[3] YOSHINARI A, IWASAKI Y, KOTSUGI M, et al. Skill-Agnostic analysis of reflection high-energy electron diffraction patterns for Si (111) surface superstructures using machine learning[J]. Science and Technology of Advanced Materials: Methods, 2022, 2(1): 162 – 174.

[4] WOO S, DEBNATH S, HU R, et al. Convnext v2: Co-designing and scaling convnets with masked autoencoders[C] // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 16133 – 16142.

[5] GIRSHICK R, DONAHUE J, DARRELL T, et al. Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation[C] // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2014: 580 – 587.

[6] SERMANET P, EIGEN D, ZHANG X, et al. Overfeat: Integrated recognition, localization and detection using convolutional networks[J]. arXiv preprint arXiv:1312.6229, 2013.

[7] GIRSHICK R. Fast r-cnn[C] // Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision. 2015: 1440 – 1448.

[8] REDMON J, DIVVALA S, GIRSHICK R, et al. You only look once: Unified, real-time object detection[C] // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016: 779 – 788.

[9] CHEN S, SUN P, SONG Y, et al. Diffusiondet: Diffusion model for object detection[C] // Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2023: 19830 – 19843.

[10] GEMPERLINE P T, PAUDEL R, VASUDEVAN R K, et al. Improvement of data analytics techniques in reflection high-energy electron diffraction to enable machine learning[J]. Journal of Vacuum Science & Technology A, 2025, 43(3).

[11] SHEN C, ZHAN W, XIN K, et al. Machine-learning-assisted and real-time-feedback-controlled growth of InAs/GaAs quantum dots[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 2724.

[12] KHAIREH-WALIEH A, ARNOULT A, PLISSARD S, et al. Monitoring MBE substrate deoxidation via RHEED image-sequence analysis by deep learning[J]. Crystal Growth & Design, 2023, 23(2): 892 – 898.

[13] SHEN C, ZHAN W, TANG J, et al. Universal deoxidation of semiconductor substrates assisted by machine learning and real-time feedback control[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2024, 16(14): 18213 – 18221.

[14] STRANSKI I N, KRASTANOV L. Transition from two-dimensional to three-dimensional growth in strained heteroepitaxy: InAs on GaAs[J]. Physical Review Letters, 1991, 67(23): 3696 – 3699.

[15] ARTHUR J R. Real-time monitoring and control of epitaxial growth using reflection high-energy electron diffraction[J]. Surface Science, 2002, 500(1-3): 189 – 217.

致 谢

时光荏苒，岁月如梭，转眼间，硕士生涯即将谢幕，这意味着一段新的旅程即将开始，在这段学术生涯中，离不开每一位曾给予我帮助和鼓励的人，我怀着无比感激的心情，向所有在这段旅程中给予我帮助和支持的人表达由衷的谢意！

首先，感谢我的导师章秦老师，在整个研究生学习与论文研究过程中，章老师在研究方向把握、技术路线选择以及论文结构安排等方面给予了耐心而细致的指导。即使是我在校外联合培养期间，章老师在课题初期的研究规划和论文撰写与修改阶段，章老师始终以严谨的治学态度和丰富的科研经验对我进行启发和督促。章老师认真负责的工作作风和求真务实的学术态度，对我今后的学习与工作产生了深远影响。

其次，我还要感谢我的校外导师谭浩老师，以及深圳国际量子研究院为本人提供的联合培养平台。谭老师在半导体材料生长与实验数据分析等方面具有深厚的研究积累，在联合培养期间，给予了大量专业而富有建设性的指导建议，使我能够将计算机视觉与深度学习方法更好地与实际物理问题相结合。深圳国际量子研究院良好的科研环境和严谨的科研氛围，也为本论文工作的顺利开展提供了重要保障。

此外，感谢帮助过我的各位老师和同学们，感谢老师们在实验设计、数据分析以及科研方向上的指导，使我能够顺利开展研究工作，感谢同学们在日常学习和科研中的互相帮助，与你们的每一次的讨论和交流，都能使我在学术道路上开阔思路。你们的友谊和耐心帮助，让我的研究生生活更加充实和愉快。

我还要感谢我的家人，感谢你们在我研究生期间给予我无限的关爱和支持，在我追求学术的道路上，一直默默地为我提供精神和物质上的支持，是你们的辛勤工作和无私奉献让我能够专心于学业，攻克难关。

最后，感谢所有关心、帮助和支持过我的老师、同学与亲人！

攻读硕士学位期间的研究成果

专利

[1] 一种 RHEED 图像多任务分析方法、装置、电子设备及存储介质