


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente TUBE SUPPLY Diametro [mm] 95,25 15933 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada SI 19,05 82815 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 140 5191901 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	38,00	37,00	1,009	1,021	0,96	Pablo Mazzeo	07/11/11
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	38,00	34,60	0,998	1,011	0,96	Pablo Mazzeo	07/11/11
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	38,00	37,00	1,027	1,041	0,97	Pablo Mazzeo	07/11/11
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	38,00	31,80	1,033	1,042	0,97	Agustin Torres	07/11/11
. –	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,40	50	±15	10,954	8,096	9,525	-	-	10,000	-	6,40	Agustin Torres	08/11/11

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 08/11/2011 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 01:17:11 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006