

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2S056

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	250,83	Cliente Client	Tengizchevroi I	Ciclo Product	82261				
Espesor [mm] Wall Thickness	15,88	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	60467				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Reduccion de Espesor Externo	25,40	13	±0	1,985	1,985	1,985	50,80	50,80	-	-	25,40	Default Default	28/12/19
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,913	0,675	0,794	19,05	18,80	0,861	0,868	0,86	Agustin Torres	28/12/19
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,913	0,675	0,794	19,05	19,00	0,873	0,882	0,86	Agustin Torres	28/12/19
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,913	0,675	0,794	19,05	19,00	0,798	0,802	0,83	Agustin Torres	28/12/19
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,913	0,675	0,794	19,05	18,80	0,903	0,911	0,84	Agustin Torres	28/12/19

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 28/12/2019 03:36:03 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006