


## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Client Diametro [mm] 60.3 79684 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada 11,07 49599 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,637	0,470	0,554	50,00	49,00	0,605	0,602	0,81	Sebastian Monteros	29/12/06
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,637	0,470	0,554	50,00	13,00	0,587	0,587	0,85	Sebastian Monteros	29/12/06
1 ( -	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,637	0,470	0,554	50,00	48,00	0,586	0,583	0,85	Sebastian Monteros	29/12/06
D	Transversal Externo	1,00	5	±15	0,637	0,470	0,554	50,00	27,00	0,566	0,604	0,87	Sebastian Monteros	29/12/06

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

**Fecha** Hoja OT-PMANT 01:55:22 p.m.

29/12/2006

Documento 1/2 Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006