

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



**2S046** 

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	127	Cliente Client	STOCK PETROLERO	Ciclo Product	80295				
Espesor [mm] Wall Thickness	11,1	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	99999				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8/225.05				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,80	50,60	0,608	0,611	0,80	Carlos Aguilar	30/11/18
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,80	34,60	0,601	0,612	0,00	Carlos Aguilar	30/11/18
1 (	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,80	50,40	0,586	0,601	0,82	Agustin Torres	29/11/18
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,80	45,80	0,611	0,593	0,85	Carlos Aguilar	30/11/18
E	Reduccion de espesor interno	25,40	13	±0	1,388	1,388	1,388	50,80	46,00	-	-	22,00	Carlos Aguilar	30/11/18

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT | Fecha | 30/11/2018 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | T