

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2c296

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	244,48	Cliente Client	BP EXPLORACI ON	Ciclo Product	63618					
Espesor [mm] Wall Thickness	11,99	Tratamiento Termico Heat Treatment		Colada _{Heat}	47612					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/6354.01					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	[mm]	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,689	0,510	0,600	50,00	35,00	0,645	0,635	0,85	-	Sebastian Monteros	11/12/06
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	1	±15	0,138	0,102	0,120	50,00	46,00	0,654	0,650	0,91	-	Sebastian Monteros	11/12/06
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	1	±15	0,138	0,102	0,120	50,00	35,00	0,669	0,610	0,86	1	Sebastian Monteros	11/12/06
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	1	±15	0,138	0,102	0,120	50,00	49,00	0,614	0,625	0,93	-	Sebastian Monteros	11/12/06
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	1	±15	0,138	0,102	0,120	50,00	41,00	0,548	0,568	0,91	-	Sebastian Monteros	11/12/06
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,689	0,510	0,600	50,00	49,00	0,635	0,608	0,96	1	Sebastian Monteros	11/12/06
G	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,83	Sebastian Monteros	11/12/06
Н	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,56	Sebastian Monteros	11/12/06

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

Reference standard #

2c296

Datos del Producto Product Information											
Diametro [mm] Diameter	244,48	Cliente Client	BP EXPLORACI ON	Ciclo Product	63618						
Espesor [mm] Wall Thickness	11,99	Tratamiento Termico Heat Treatment		Colada _{Heat}	47612						
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/6354.01						

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth		Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A	Profundid ad B [mm] Depth B		Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,689	0,510	0,600	50,00	41,00	0,636	0,652	0,81	-	Sebastian Monteros	11/12/06
J	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,689	0,510	0,600	50,00	41,00	0,664	0,650	0,82	-	Sebastian Monteros	11/12/06
K	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,689	0,510	0,600	50,00	48,00	0,675	0,656	0,81	-	Sebastian Monteros	11/12/06
L	Reduccion de Espesor Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sebastian Monteros	11/12/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES