


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	101,6	Cliente Client	Ciclo Product	65029				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,65	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm]	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,382	0,283	0,333	50,00	49,00	0,320	0,318	0,93	Sebastian Monteros	28/12/06
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,382	0,283	0,333	50,00	43,00	0,312	0,345	0,93	Sebastian Monteros	28/12/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,382	0,283	0,333	50,00	49,00	0,360	0,354	0,93	Sebastian Monteros	28/12/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,382	0,283	0,333	50,00	47,00	0,368	0,370	0,95	Sebastian Monteros	28/12/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2

TAND-001-05 17/04/2006