

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



TF0265

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	50,79	Cliente Client	CALIFICACI ON UT	Ciclo Product	38165			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,66	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nominal [mm]	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A			Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Reduccion de Espesor Externo	25,00	10	±0	0,566	0,566	0,566	50,00	48,00	-	-	20,10	5,09	Nicolas Lorenzato	03/12/07
ıĸ	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,92	Nicolas Lorenzato	03/12/07
1 ('	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,64	Nicolas Lorenzato	03/12/07

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO