


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information Cliente Ciclo Diametro [mm] Tamsa Exin 63.5 21140 Product Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Colada Heat Tratamiento Termico NO 4,25 22027 **Heat Treatment** Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 5/3674.03 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,367	0,271	0,319	50,00	48,80	0,335	0,350	0,85	Daniel Carcacha	13/06/07
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	8	±15	0,367	0,271	0,319	50,00	26,40	0,360	0,359	0,85	Daniel Carcacha	13/06/07
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,367	0,271	0,319	50,00	45,90	0,367	0,366	0,94	Daniel Carcacha	13/06/07
D	Transversal Externo	1,00	8	±15	0,367	0,271	0,319	50,00	25,00	0,359	0,351	0,82	Daniel Carcacha	13/06/07

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 13/06/2007 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 08:49:24 a.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006