

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



210751

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	197	Cliente Client	ENI s.p.a	Ciclo Product	8784				
Espesor [mm] Wall Thickness	21,08	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	56833				
Trazabilidad Traceability	3			Expediente Manufacturing Order	0/8255.02				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nominal [mm]	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A	Profundid ad B [mm] Depth B		Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Chavetero Grove	7,20	50	±15	12,121	8,959	10,540	23,40	23,40	12,100	12,100	7,20	-	Daniel Carcacha	16/09/08
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,164	0,860	1,012	50,80	49,10	1,139	1,102	0,96	-	Dante Antunez	02/10/08
E	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,73	Daniel Carcacha	16/09/08
F	Punto de Espesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,12	Daniel Carcacha	16/09/08

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 02/10/2008 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 12:24:45 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006