


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Diametro [mm] **ENI NORTH** 127 64137 AFRICA Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada SI 9.19 23076 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 513 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,057	0,781	0,919	50,80	47,70	0,991	0,965	0,83	Dante Antunez	13/09/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	50,80	47,60	0,510	0,508	0,87	Dante Antunez	13/09/07
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	50,80	43,80	0,474	0,509	0,86	Dante Antunez	13/09/07
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,057	0,781	0,919	50,80	46,30	0,990	0,963	0,86	Dante Antunez	13/09/07

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES