


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Client Diametro [mm] 76 65029 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada 5 0 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,575	0,425	0,500	50,00	47,00	0,562	0,547	0,88	Sebastian Monteros	27/12/06
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,575	0,425	0,500	50,00	32,00	0,574	0,559	0,84	Sebastian Monteros	27/12/06
1 (-	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,575	0,425	0,500	50,00	46,00	0,513	0,537	0,84	Sebastian Monteros	27/12/06
D	Transversal Externo	1,00	10	±15	0,575	0,425	0,500	50,00	50,00	0,560	0,548	0,87	Sebastian Monteros	27/12/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2