

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



210777

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	127,6	Cliente Client	ENI S.P.A	Ciclo Product	8772				
Espesor [mm] Wall Thickness	17,8	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	63847				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/8300.01				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nominal [mm]	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A	Profundid ad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
ι Δ	Chavetero Grove	8,00	50	±15	10,235	7,565	8,900	25,00	23,00	10,000	10,000	7,10	-	Daniel Carcacha	02/06/09
1 (:	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	50	±15	10,235	7,565	8,900	-		8,400		6,35	-	Default Default	19/08/11
E	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	18,09	Daniel Carcacha	02/06/09
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,65	Daniel Carcacha	02/06/09

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 19/08/2011 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | T