

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2u131

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Client Diametro [mm] 168.3 70840 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada 12,4 0 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,713	0,527	0,620	50,00	46,00	0,630	0,580	0,95	Sebastian Monteros	01/07/04
1 8	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,713	0,527	0,620	50,00	49,20	0,600	0,580	0,97	Sebastian Monteros	01/07/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,713	0,527	0,620	50,00	48,00	0,630	0,630	0,98	Sebastian Monteros	01/07/04
1 1)	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,713	0,527	0,620	50,00	48,20	0,650	0,650	0,94	Sebastian Monteros	01/07/04
K	Chavetero Grove	10,00	50	±15	7,130	5,270	6,200	30,00	10,00	0,000	0,000	0,00	Sebastian Monteros	01/07/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT | Fecha | 01/07/2004 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 12:28:49 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006