

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2U0454

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	GROUP- SONATRAC H	Ciclo Product	85747				
Espesor [mm] Wall Thickness	22,2	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	89236				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nominal [mm]	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A	Profundid ad B [mm] Depth B		Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	2,553	1,887	2,220	50,00	49,40	2,486	2,325	0,86	-	Julio Cesar Torres	02/01/08
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	2,553	1,887	2,220	50,00	49,70	2,246	2,227	0,91	-	Julio Cesar Torres	02/01/08
С	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,40	Julio Cesar Torres	02/01/08
D	Punto de Espesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,92	Julio Cesar Torres	02/01/08

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 02/01/2008 06:25:11 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006