


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information Cliente A.EVANGELI Ciclo Diametro [mm] 60,32 89649 STA S Product Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Colada Tratamiento Termico SI 6.45 60751 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 5/1133.01 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	38,00	38,00	0,338	0,340	0,82	Agustin Torres	13/03/20
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	38,00	34,50	0,339	0,351	0,84	Agustin Torres	13/03/20
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	38,00	38,00	0,333	0,352	0,84	Agustin Torres	14/03/20
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	38,00	24,80	0,352	0,356	0,84	Agustin Torres	14/03/20

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 14/03/2020 08:40:27 a.m. Hoja Page

1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006