


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Client Diametro [mm] 73.02 65386 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada SI 7,82 44026 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	1,124	0,831	0,978	50,00	48,00	1,107	1,018	0,87	Sebastian Monteros	28/12/06
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	13	±15	1,124	0,831	0,978	50,00	30,00	0,966	1,005	0,86	Sebastian Monteros	28/12/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	1,124	0,831	0,978	50,00	47,00	1,052	1,022	8,00	Sebastian Monteros	28/12/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	13	±15	1,124	0,831	0,978	50,00	42,00	0,982	0,985	0,95	Sebastian Monteros	28/12/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES