


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Client Diametro [mm] 127 50426 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada 5.6 0 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,644	0,476	0,560	50,00	49,00	0,505	0,589	0,85	Sebastian Monteros	27/12/06
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,644	0,476	0,560	50,00	39,00	0,505	0,643	0,86	Sebastian Monteros	27/12/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,644	0,476	0,560	50,00	49,00	0,582	0,616	0,88	Sebastian Monteros	27/12/06
D	Transversal Externo	1,00	10	±15	0,644	0,476	0,560	50,00	43,00	0,640	0,593	0,88	Sebastian Monteros	27/12/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 27/12/2006 08:38:54 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006