

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2/355

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	73	Cliente Client	Ciclo Product	10585				
Espesor [mm] Wall Thickness	13,85	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	•	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	2	±15	0,350	0,259	0,305	50,00	49,00	0,330	0,330	0,91	Sebastian Monteros	06/08/04
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	2	±15	0,350	0,259	0,305	50,00	44,00	0,320	0,320	0,93	Sebastian Monteros	06/08/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	2	±15	0,350	0,259	0,305	50,00	49,50	0,280	0,310	0,91	Sebastian Monteros	06/08/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	2	±15	0,350	0,259	0,305	50,00	32,00	0,330	0,320	0,93	Sebastian Monteros	06/08/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO