

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



2C0434

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	134,62	Cliente Client	BP LIBYA	Ciclo Product	8816				
Espesor [mm] Wall Thickness	25,4	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	62820				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0835202				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nominal [mm]	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A	Profundid ad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,80	50,00	1,349	1,345	0,87	-	Dante Antunez	17/12/09
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,80	44,00	1,347	1,130	0,85	-	Dante Antunez	17/12/09
С	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,32	Daniel Carcacha	17/12/09
D	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,11	Daniel Carcacha	17/12/09

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 17/12/2009 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006