
Primera fase: alargamiento contra fuerza (probetas de 15 cm)
Alargamiento (cm)
Fuerza aplicada (N)
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
k ≈ 42 N/m
k ≈ 1 490 N/m
Tira cortada con navaja
Filamento extruido