
Filamento sin tratar, 1 kg (≈25 MPa): 0.91 % en 27 min
Deformación (%)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
Tiempo desde la carga (min)
Datos (5 cuadros/s)
Modelo de Burgers (R² = 0.98)