

Con 4.5 kg: sin tratar 13 % vs calentado 3.8 % a los 16 min
Deformación por creep (%)
0
2
4
6
8
10
12
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
Tiempo con 4.5 kg (min)
ruptura
(nudo)
Sin tratar (≈112 MPa)
Calentado a 90 °C (≈91 MPa)