

FICHA DE INSTRUCCIONES DE LAVADO

Composición: 60% Algodón / 40% Poliéster

LAVADO	BLANQUEO	SECADO	PLANCHADO	LIMPIEZA EN SECO
40°C	SIN CLORO	MEDIA TEMP.	150°C MÁX	NO REQUERIDA

PROCESO	RECOMENDACIÓN
Lavado	Agua tibia, máximo 40°C. Ciclo normal o suave. El algodón tolera mayor agitación que el poliéster puro.
Blanqueo	No usar cloro. Usar blanqueador sin cloro a base de oxígeno si es necesario.
Secado	Secadora a temperatura media-baja. El algodón puede encoger levemente; revisar medidas tras los primeros lavados.
Planchado	Temperatura media (máx. 150°C). Vapor moderado. Planchar por el revés para proteger acabados superficiales.
Limpieza en seco	No requerida. Si se indica, usar solvente convencional.
Centrifugado	Ciclo corto, velocidad media. El algodón retiene agua; asegurar centrifugado completo para reducir tiempo de secado.

Notas técnicas — 60% Algodón / 40% Poliéster

- ⚠ No exceder 40°C: el poliéster puede deformarse y el algodón encogerse con calor excesivo.
- ⚠ Evitar cloro: amarillea el poliéster y debilita las fibras de algodón con el tiempo.
- El algodón es más absorbente; el secado tarda más que en prendas 100% poliéster.
- Riesgo de arrugado: el algodón arruga más que el poliéster; la mezcla reduce este efecto.
- Estabilidad dimensional moderada: puede haber encogimiento residual de hasta 3% en el algodón tras los primeros lavados.
- Resistencia al pilling: mayor que en algodón puro, gracias al componente de poliéster.

Ficha de referencia para prendas 60% Algodón / 40% Poliéster. Verificar etiqueta específica de cada prenda antes de procesar.