

FICHA DE INSTRUCCIONES DE LAVADO

Composición: 65% Poliéster / 35% Algodón

LAVADO	BLANQUEO	SECADO	PLANCHADO	LIMPIEZA EN SECO
40°C	SIN CLORO	BAJA TEMP.	120°C MÁX	NO REQUERIDA

PROCESO	RECOMENDACIÓN
Lavado	Agua tibia, máximo 40°C. Ciclo normal. El mayor porcentaje de poliéster dicta el límite de temperatura.
Blanqueo	No usar cloro. Si se requiere, usar blanqueador sin cloro a base de oxígeno.
Secado	Secadora en temperatura baja. La mezcla es más estable que el algodón puro, pero el poliéster puede brillar con calor excesivo.
Planchado	Temperatura baja-media (máx. 120°C). Vapor moderado; planchar por el revés para evitar brillos en el poliéster.
Limpieza en seco	Generalmente no requerida. Si se indica, usar solvente convencional.
Centrifugado	Ciclo corto, velocidad media-baja.

Notas técnicas — 65% Poliéster / 35% Algodón

- ⚠ No exceder 40°C: el poliéster puede brillar, deformarse o generar marcas permanentes en costuras.
- ⚠ Evitar cloro: amarillea el componente de poliéster y debilita el algodón con el tiempo.
- Mayor resistencia al arrugado que el algodón puro gracias al alto contenido de poliéster.
- Encogimiento mínimo: el poliéster estabiliza la prenda; el algodón puede encoger hasta 2% residual.
- Riesgo de pilling moderado: lavar con prendas de tejido similar.
- Secado rápido: el poliéster libera humedad fácilmente, reduciendo el tiempo de secado respecto al algodón puro.

Ficha de referencia para prendas 65% Poliéster / 35% Algodón. Verificar etiqueta específica de cada prenda antes de procesar.