Rezultatele încercării:					
Indicativ serie 13		1	2	3	Media
Data confecționării		04.06.2025			
Data încercării		08.06.2025			
Dimensiunile cubului [mm]	x [mm]	150	150	150	150
	y [mm]	150	150	150	150
	z [mm]	600	600	600	600
Sarcina de rupere la compresiune [N]		701000.0	681600.0	716100.0	699566.67
Rezistența de rupere la compresiune [N/mm²]		93.47	90.88	95.48	93.28