



202700110058



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1268

检验检测报告

TEST & INSPECTION REPORT

No: SN202600503W

样品名称 KEP-NC 注浆材料

委托单位 汉中市生态环境局西乡分局

检测类别 委托检测



陕西省产品质量监督检验研究院



报告查验

陕西省产品质量监督检验研究院

检验检测报告

No: SN202600503W

共2页第1页

样品名称	KEP-NC 注浆材料	商 标	KEP
规格型号	KEP-NC	样品等级	/
委托单位	汉中市生态环境局西乡分局	检测类别	委托检测
委托单位地址	陕西省汉中市西乡县文昌北路城北小区	收样日期	2026-05-23
生产单位	江苏大地源环保科技有限公司	生产日期	2026-05-20
样品数量	500g	原编号或批号	/
样品状态描述	粉状	合同编号	YWS20260503689
检测项目	含水率、游离氧化钙、烧失量	检测日期	2026-05-23 至 2026-05-25
检测依据	GB/T 176-2017 《水泥化学分析方法》 GB/T 27690-2023 《砂浆和混凝土用硅灰》		
检测结果	检测结果详见数据页。 （检验检测专用章） 签发日期：2026年05月25日 (一)		
备注	/		

批准：高 博

审核：雷倩萍

编制：吕艳利

陕西省产品质量监督检验研究院

检 验 检 测 报 告

No: SN202600503W

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	检测结果	备注
1	烧失量 (%)	0.24	/
2	游离氧化钙 (%)	0.05	/
3	含水率 (%)	0.3	/
以下空白			

检测地址：西安市碑林区咸宁西路30号

监督检验
陕西省
质量技术监督局
（一）

声 明

1. 报告检测结果栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效；部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
2. 报告无编制/主检、审核、批准人签字无效；报告涂改无效。
3. 本报告及本院名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
4. 本院对检测结果的准确性负责，委托方对所提供样品的代表性及其相关信息的真实性负责。
5. 委托送样检测结果/结论仅对所检样品有效；环境检（监）测结果/结论仅对当次采样有效。
6. 对检验检测报告若有异议，应于收到报告之日起 15 日内（食品检测应于收到报告之日起 7 个工作日内）以书面形式向本院提出，逾期不予受理。
7. 本报告仅提供给委托方，本院不承担其他方应用本报告所产生的责任。但在检测活动中发现普遍存在的产品质量问题时，本院有义务向市场监督管理部门报告。

本部地址：西安市碑林区咸宁西路 30 号

业务电话：029-62653965（工业） 029-62653968（食品）

高新分部地址：西安市高新区丈八六路 51 号

业务电话：029-81155125 029-81155126

草堂分部地址：西安市高新区草堂镇纬十路北侧三元科技产业园 5 号楼

业务电话：029-84831003

监督电话：029-62653939

传 真：029-62653889

网 址：<http://www.snzhijian.org.cn>

