

ENSAIO: 00000211

NORMA: INDENTAÇÃO

Identificação:D33 27/5

CÉLULA DE CARGA: 500 kgf (1)

TEMPERATURA: 25,00°C

DATA: 29/05/2025


PRÉ CARGA: 5,00 N




HORA: 07:46:16

TRABALHO REALIZADO: INDENTAÇÃO

UMIDADE RELATIVA: 50,00 %

Cliente:



Amostra No.	INDENTAÇÃO 1	INDENTAÇÃO 2	INDENTAÇÃO 3	ÍNDICE DE CONFORTO	ALTURA REAL
	N	N	N		mm
 1	159,36	196,13	364,07	2,28	52,55
 2	156,91	192,46	356,72	2,27	47,97
 3	170,39	208,39	387,36	2,27	50,25
Valor Mínimo	156,906	192,456	356,717	2,273	47,970
Valor Máximo	170,391	208,391	387,363	2,285	52,550
V. Médio	162,218	198,993	369,384	2,277	50,257
D. Padrão	7,183	8,344	15,999	0,006	2,290
Mediana	159,358	196,133	364,072	2,273	50,250

Informações do Ensaio: