

data creació: novembre 2021  
darrera revisió: novembre 2021

pàg. 1/2

## INFINITY SUPREME FINE

### DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

#### DEFINICIÓ

Microciment d'acabat extra llis llest a l'ús, a base de resines acríliques i additius seleccionats per a paviments i revestiments amb el sistema INFINITY.  
Gran poder d'ancoratge i resistència  
Interior / exterior

#### PROPIETATS

Microciment hidrofugat en massa. Ideal per a la reparació i la rehabilitació de paviments i parets

#### SUPORTS

Tots, excepte els flexibles

#### SISTEMA

Aplicar dues capes d'INFINITY SUPREME FINE amb llana inox. Prèviament s'aplicarà INFINITY (v. fitxa tècnica), degudament armat amb INFINITY FIBER (v. fitxa tècnica)

Assegurar que la humitat del paviment no superi el 15% per segellar. Aplicar una capa de INFINITY SEALER diluït un 100% amb aigua, aplicar a rodet o paletina.

Protegir amb dues capes de TRADEGRAFF pur (v. fitxa tècnica), aplicant el material amb rodet de microfibra. A les 48h. el sistema estarà disponible al tràfic.

### INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ

#### PREPARACIÓ DEL SUPORT CONDICIONS D'APLICACIÓ

El suport ha d'estar sec, desengreixat i lliure de pols  
Aplicar a temperatura ambient. Min. 5 C – Màx. 35 C  
H.R. Màx. 80%

#### APLICACIÓ

Llana inox flexible (0,3 mm ) o llana de plàstic.

#### DILUCIÓ

Llest a l'ús

#### NETEJA

Aigua

#### CONSUMS

0,8 - 1 Kg./m2 (cicle de les dues capes)

#### PARTICULARITATS

Es pot additivar amb INFINITY ADDITIVE SUPREME (v. fitxa tècnica). Molt recomanable per a paviments transitats.

Proporció: 100 parts d'INFINITY SUP.FINE: 1 part ADDITIVE

#### POT LIFE

El producte additivat té un temps de vida de 8 h.

data creació: novembre 2021  
darrera revisió: novembre 2021

pàg. 2/2

## INFINITY SUPREME FINE

### DADES TÈCNIQUES

<b>ACABAT</b>	Mat
<b>COLORS</b>	Blanc i carta colors
<b>ADHERÈNCIA</b>	N/mm2 >1,2 Norma UNI EN 1015-12
<b>DENSITAT</b>	1,81 Kg./l.
<b>PUNT D'INFLAMACIÓ</b>	Euro classe A1 Norma UNI EN 13501-1
<b>RESISTENCIA A LA COMPRESSIÓ</b>	N/mm2 als 28 dies >45
<b>RESISTENCIA A LA FLEXIÓ</b>	N/mm2 als 28 dies >21
<b>TEMPS DE SECAT</b>	6 - 8 h.
<b>pH</b>	8,5 - 9,5
<b>CONTINGUT COV</b>	50 gr./l.
<b>EMBALATGE</b>	5 Kg.
<b>EMMAGATZEMATGE</b>	24 mesos en un lloc sec i en el seu envàs original.



\*Información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación. La clasificación va de A+ (muy bajo nivel de emisión) hasta C (fuertes emisiones).

Aquesta fitxa tècnica ha estat confeccionada segons la nostra experiència i es només una guia d'utilització, que en cap cas pot ser utilitzat com una garantia.