



data creació: agost 2016
darrera revisió: novembre 2020

pàg. 1/2

TRADEGRAFF

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

DEFINICIÓ

TRADEGRAFF es un vernís monocomponent de poliuretà a l'aigua, per a interiors i exteriors.
Especialment desenvolupat per a una protecció extra de la fusta, el ferro... Molt indicat per a segellar qualsevol dels nostres microciments INFINITY.

PROPIETATS

Bona resistència química i altíssima duresa.

SUPORTS

Excel·lent adherència sobre qualsevol suport

SISTEMA

Aplicar dues capes de TRADEGRAFF sense diluir.

Per a fons molt absorbents, com els del microciment, el podem diluir amb aigua fins a un 10% i en aquest cas aconsellem que s'apliqui amb frataador, per aconseguir una penetració del material constant i homogènia.

INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ

CONDICIONS D'APLICACIÓ

El suport ha d'estar sec, desengreixat i lliure de pols.
Aplicar a temperatura ambient. Min. 10 C - Màx. 30 C
H.R. Màx. 80%

DILUCIÓ

Aplicar a frataador, brotxa, rodet de pel curt o airless
Aigua (màx. 10%)

NETEJA

Aigua

CONSUMS

10 m²/l. per capa (5 m²/l. cicle de les dues capes)

PARTICULARITATS

Barrejar be el material abans d'utilitzar.

Duresa Persoz (ISO1522):110

Resistència al ratllat (ASTM D3363): H

Resistència Taber a l'abració (ASTM D4060): <50 mg.

data creació: agost 2016
darrera revisió: novembre 2020

pàg. 2/2

TRADEGRAFF

DADES TÈCNIQUES

ACABAT

Brillant (Gardner 75-80)
Setinat (Gardner 25-30)
Mat (Gardner 5-10)

COLORS

Incolor

DENSITAT

1,05 Kg./l.

CONTINGUT EN SÒLIDS

35% en volum

VISCOSITAT

25-35 P

PUNT D'INFLAMACIÓ

No inflamable

TEMPS DE SECAT

12 h.

Repintat a partir de les 4 h. i en un màx. 48 h.

Endureix en 72 h. (secat complert)

CONTINGUT COV

50 gr./l.

EMBALATGE

0,75 - 2,5 l.

EMMAGATZEMATGE

24 mesos en un lloc sec i en el seu envàs original.

Aquesta fitxa tècnica ha estat confeccionada segons la nostra experiència i es només una guia d'utilització, que en cap cas pot ser utilitzat com una garantia.