

fecha creación: julio 2015
última revisión: noviembre 2020

pàg. 1/2

TRADEGRAFF 2 COMP.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

DEFINICION

TRADEGRAFF 2 COMP. es un barniz de poliuretano al agua de dos componentes para interiores y exteriores. Especialmente desarrollado para el sellado de pavimentos industriales o decorativos. Apto como antigrafiti en el acabado brillante.
Migración máx. Final: >6,6 mg./dm² (EN1186)

PROPIEDADES

Buena resistencia química, altísima dureza y excelente comportamiento a la abrasión y a los disolventes.

SOPORTES

Excelente adherencia sobre cualquier soporte

SISTEMA

Aplicar dos capas de TRADEGRAFF 2 COMP.

Mezclar el comp. A y si lo consideramos oportuno añadiremos agua (máx. 10%). Después añadiremos lentamente el comp B. al mismo tiempo que lo seguimos mezclando, hasta que quede todo homogéneo. Después de mezclar 3 minutos es necesario dejar reposar el producto 5 minutos para evitar la formación de burbujas.

Para fondos muy absorbentes lo podemos diluir con agua (hasta un máximo del 10%), aunque sobre fondos convencionales se utilizará prácticamente puro, especialmente como protector antigrafiti.

No añadir agua después de mezclar los dos componentes.

fecha creación: julio 2015
última revisión: noviembre 2020

pág. 2/2

TRADEGRAFF 2 COMP.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CONDICIONES DE APLICACION

Soporte seco, desengrasado y libre de polvo.,
Aplicar a temperatura ambiente. Min. 10 C - Máx. 30 C
H.R. Máx. 80%

DILUCION

Aplicar a brocha, rodillo de pelo corto o airless
Agua (máx. 10%)

LIMPIEZA

Agua

CONSUMOS

4 m²/l. ciclo de las dos capas

PARTICULARIDADES

Relación en volumen: 5,5 A : 1 B (830 gr. A : 170 gr. B)

Dureza Persoz (ISO1522): 130

Resistencia al rallado (ASTM D3363): 2H

Resistencia Taber a la abrasión (ASTM D4060): <38 mg.

POT LIFE

4 h.

DATOS TECNICOS

ACABADO

Brillante (Gardner 85-90)

Mate (Gardner 2-5)

COLORES

Incoloro

DENSIDAD

1,04 Kg./l.

CONTENIDO EN SOLIDOS

58% en peso

50% en volumen

VISCOSIDAD

15-25 P

PUNTO DE INFLAMACION

No inflamable

TIEMPO DE SECADO

24 h.

Repintar entre 10 h.(a 20 C) o 24 h.(a 10 C) y un máx. de 72 h.

Endurece en 72 h. (tránsito ligero) y en una semana realiza la catalización completa (tránsito pesado).

CONTENIDO COV

18 gr./l.

EMBALAJE

2,5 l.

ALMACENAJE

24 meses en un lugar seco y en su envase original.

Esta ficha técnica esta confeccionada según nuestra experiencia y es solamente una guía de utilización, que en ningún caso puede ser utilizado como una garantía.