

data creació: juliol 2015 darrera revisió: novembre 2020	pàg. 1/2 <b>INFINITY</b>
---	-----------------------------

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	
<b>DEFINICIÓ</b>	Microciment texturat en pols, a base de resines acríliques i additius seleccionats per a paviments i revestiments. Marcat CE conforme a la norma europea UNI EN 998-1 Interior / exterior.
<b>PROPIETATS</b>	Gran poder d'ancoratge. Ideal per a la reparació i la rehabilitació de paviments i parets
<b>SUPORTS</b>	Tots, excepte els flexibles
<b>SISTEMA</b>	<p>Aplicar una primera capa d'INFINITY, degudament armat amb INFINITY FIBER (v. fitxa tècnica). Deixar assecar i aplicar una segona capa d'INFINITY</p> <p>En els sistemes PREMIUM o SUPREME aplicarem només la primera capa d'INFINITY per acabar amb dues capes de PREMIUM o SUPREME</p> <p>Assegurar que la humitat del paviment no superi el 15% per segellar, aplicant una capa de TRADEGRAFF diluït un 10% amb aigua, a frataador</p> <p>Protegir amb dues capes de TRADEGRAFF pur (v. fitxa tècnica), aplicat el material amb rodets de microfibra. A les 48 h. el sistema estarà disponible al tràfic.</p>

INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ	
<b>PREPARACIÓ DEL SUPORT</b>	El suport ha d'estar sec, desengreixat i lliure de pols
<b>CONDICIONS D'APLICACIÓ</b>	Aplicar a temperatura ambient. Min. 5 C – Màx. 35 C H.R. Màx. 80%
<b>APLICACIÓ</b>	Llana inox.
<b>DILUCIÓ</b>	Aigua 1ª capa: 25% (5 l. d'aigua per bidó de 20 Kg.) 2ª capa: 1-1,2 l. d'aigua + KIT ADD. 2 COMP per 5 Kg.

data creació: juliol 2015  
darrera revisió: novembre 2020

pàg. 2/2

**INFINITY**

## INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ

<b>NETEJA</b>	Aigua
<b>CONSUMS</b>	2,6 - 2,8 Kg. com a sistema (cicle de les dues capes) 1,6 - 1,8 Kg com a base per els sistemes PREMIUM o SUPREME
<b>PARTICULARITATS</b>	Barrejar amb aigua mecànicament al menys 3 minuts Per tenyir el material barrejar prèviament el PIGMENT amb l'aigua
<b>POT LIFE</b>	4 hores sense additivar El producte additivat té un temps de vida de 2 h.

## DADES TÈCNIQUES

<b>ACABAT</b>	Mat
<b>COLORS</b>	Blanc
<b>ADHERÈNCIA</b>	N/mm2 >1,3 Norma UNI EN 1015-12
<b>PUNT D'INFLAMACIÓ</b>	Euro classe A1 Norma UNI EN 13501-1
<b>RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ</b>	N/mm2 als 28 dies >21 (amb el KIT Additive 2 comp.)
<b>RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ</b>	N/mm2 als 28 dies >10
<b>pH</b>	13
<b>TEMPS DE SECAT</b>	24 h.
<b>EMBALATGE</b>	20 Kg.
<b>EMMAGATZEMATGE</b>	12 mesos en un lloc sec i en el seu envàs original.

Aquesta fitxa tècnica ha estat confeccionada segons la nostra experiència i es només una guia d'utilització, que en cap cas pot ser utilitzat com una garantia.