

fecha creación: julio 2017 última revisión: noviembre 2020	pág. 1/2
	INFINITY PREMIUM

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
DEFINICION	Microcemento de acabado liso en polvo, a base de resinas acrílicas y aditivos seleccionados para pavimentos y revestimientos con el sistema INFINITY. Interior / exterior Gran poder de anclaje y resistencia.
PROPIEDADES	Microcemento hidrofugante en masa. Ideal para la reparación y la rehabilitación de pavimentos y paredes.
SOPORTES	Todos, excepto los flexibles
SISTEMAS	Aplicar dos capas de INFINITY PREMIUM con llana inox. Previamente se aplicará INFINITY (v. ficha técnica), debidamente armado con INFINITY FIBER (v. ficha técnica)
	Asegurar que la humedad del pavimento no supere el 15% para sellar. Aplicar una capa de TRADEGRAFF diluido un 10% con agua, a fratasador. Proteger con dos capas de TRADEGRAFF puro (v. ficha técnica), aplicando el material con rodillo de microfibra. A les 48 h. el sistema estará disponible al tránsito.

INSTRUCCIONES DE APLICACION	
ALBOACION	
PREPARACION DEL SOPORTE	Soporte seco, desengrasado y libre de polvo.
CONDICIONES DE APLICACION	Aplicar a temperatura ambiente. Min. 5 C – Máx. 35 C
	H.R. Máx. 80%
APLICACION	Llana inox.
DILUCION	Agua
	1º capa: 25% (1,25 l. de agua por bote de 5 Kg.)
	2ª capa: 1-1,2 l. de agua + KIT ADD. 2 COMP por 5 Kg.
LIMPIEZA	Agua
CONSUMOS	1,2 Kg./m2 (ciclo de las dos capas)
PARTICULARIDADES	Mezclar con agua mecánicamente al menos 3 minutos
	Para tintar el material mezclar previamente el PIGMENTO con
	agua.
POT LIFE	2 horas (puro o aditivado con el KIT ADD. 2 COMP.)



fecha creación: julio 2017 última revisión: noviembre 2020	pág. 2/2
	INFINITY PREMIUM

DATOS TECNICOS ACABADO Mate **COLORES** Blanco y carta de colores **ADHERENCIA** N/mm2 > 1 Norma UNI EN 1015-12 **PUNTODE INFLAMACION** Euro clase A1 Norma UNI EN 13501-1 **RESISTENCIA A LA COMPRESION** N/mm2 a los 28 días >22 (con el KIT Aditivo 2 comp.) N/mm2 a los 28 días >4 **RESISTENCIA A LA FLEXION TIEMPO DE SECADO** 24 h. **EMBALAJE** 5 Kg. **ALMACENAJE** 12 meses en un lugar seco y en su envase original.

Esta ficha técnica ha estado confeccionada según nuestra experiencia y es solo una guía de utilización que en ningún caso puede ser utilizada como garantía.