



fecha creación: enero 2023
última revisión: enero 2023

pàg. 1/2

INFINITY FINISH 2 COMP.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

DEFINICION

INFINITY FINISH 2 COMP. es un barniz de poliuretano al agua de dos componentes para interiores y exteriores. Especialmente desarrollado para el sellado de los sistemas Infinity. El componente B de Infinity Finish, es un endurecedor de última generación, a base de poli isocianato alifático, con un contenido de monómero HDI < 0,1% en peso.

Cumple con la normativa HACCP según los requisitos de EC Reg. 852/2004

PROPIEDADES

Buena resistencia química, altísima dureza y excelente comportamiento a la abrasión.

SOPORTES

Excelente adherencia sobre cualquier soporte

SISTEMA

Aplicar dos capas de INFINITY FINISH 2.COMP.

Mezclar el comp. A con el comp.B lentamente al mismo tiempo que lo seguimos mezclando, hasta que quede todo homogéneo. Después de mezclar, añadir un 10% de agua y volver a mezclar el producto. Se recomienda dejar reposar la mezcla de 2 a 3 minutos antes de su utilización.

RECOMENDACIONES

No exponer el producto durante periodos prolongados a fuentes directas de calor ni a temperaturas inferiores a +5°C. Si los productos se almacenan a una temperatura próxima a +5°C, se recomienda llevarlos a un lugar a una temperatura adecuada antes de utilizarlos, para que se acondicionen a una temperatura no inferior a +10°C. No caliente los productos utilizando una fuente de calor directa, llama, cuerpo caliente o similar. Las bajas temperaturas aumentan la viscosidad del producto, dificultando su uso al mismo tiempo que pueden alargar el proceso de secado.

fecha creación: enero 2023
última revisión: enero 2023

pág. 2/2

INFINITY FINISH 2 COMP.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CONDICIONES DE APLICACION

Soporte seco, desengrasado y libre de polvo.,
Aplicar a temperatura ambiente. Min. 10 C - Máx. 30 C
H.R. Máx. 80%

DILUCION

Aplicar a brocha, rodillo de pelo corto o airless
10% con agua

LIMPIEZA

Agua

CONSUMOS

6-7 m²/l. ciclo de las dos capas

PARTICULARIDADES

Relación en peso: 10 A : 3 B

POT LIFE

1 h.

DATOS TECNICOS

ACABADO

Satinado (Gardner 20-30)

COLORES

Mate (Gardner 5-10)

DENSIDAD

Incoloro
1,04 Kg./l.

VISCOSIDAD

20-25 P

PUNTO DE INFLAMACION

No inflamable

TIEMPO DE SECADO

24 h.
Repintar entre 4 h y 6 horas hasta un máx. de 48 h.
Endurece en 72 h. (tránsito ligero) y en una semana realiza la catalización completa (tránsito pesado).

CONTENIDO COV

Max 140 gr./l.

EMBALAJE

3,25 l. (2,5 l comp.A + 0,75 l comp.B)

ALMACENAJE

24 meses en un lugar seco y en su envase original.

Esta ficha técnica esta confeccionada según nuestra experiencia y es solamente una guía de utilización, que en ningún caso puede ser utilizado como una garantía.