

data creació: juliol 2015
darrera revisió: setembre 2021

pàg. 1/2

INFINITY

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

DEFINICIÓ

Microciment texturat en pols, a base de resines acríliques i additius seleccionats per a paviments i revestiments. Marcat CE conforme a la norma europea UNI EN 998-1 Interior / exterior.

PROPIETATS

Gran poder d'ancoratge. Ideal per a la reparació i la rehabilitació de paviments i parets

SUPORTS

Tots, excepte els flexibles

SISTEMA

Aplicar una primera capa d'INFINITY, degudament armat amb INFINITY FIBER (v. fitxa tècnica). Deixar assecat i aplicar una segona capa d'INFINITY
En els sistemes PREMIUM o SUPREME aplicarem només la primera capa d'INFINITY per acabar amb dues capes de PREMIUM o SUPREME

Assegurar que la humitat del paviment no superi el 15% per segellar, aplicant una capa de TRADEGRAFF diluït un 10% amb aigua, a frataador

Protegir amb dues capes de TRADEGRAFF pur (v. fitxa tècnica), aplicat el material amb rodets de microfibra. A les 48 h. el sistema estarà disponible al tràfic.

INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ

PREPARACIÓ DEL SUPORT CONDICIONS D'APLICACIÓ

El suport ha d'estar sec, desengreixat i lliure de pols
Aplicar a temperatura ambient. Min. 5 C – Màx. 35 C
H.R. Màx. 80%

APLICACIÓ DILUCIÓ

Llana inox.
Aigua
1ª capa: 25% (5 l. d'aigua per bidó de 20 Kg.)
2ª capa: 1-1,2 l. d'aigua + KIT ADD. 2 COMP per 5 Kg.

data creació: juliol 2015
darrera revisió: novembre 2020

pàg. 2/2

INFINITY

INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ

NETEJA

Aigua

CONSUMS

2,6 - 2,8 Kg. com a sistema (cicle de les dues capes)

PARTICULARITATS

1,6 - 1,8 Kg com a base per els sistemes PREMIUM o SUPREME

Barrejar amb aigua mecànicament al menys 3 minuts

Per tenyir el material barrejar prèviament el PIGMENT amb l'aigua

POT LIFE

4 hores sense additivar

El producte additivat té un temps de vida de 2 h.

DADES TÈCNIQUES

ACABAT

Mat

COLORS

Blanc

ADHERÈNCIA

N/mm² >1,3 Norma UNI EN 1015-12

PUNT D'INFLAMACIÓ

Euro classe A1 Norma UNI EN 13501-1

RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ

N/mm² als 28 dies >28

RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ

N/mm² als 28 dies >10

pH

13

TEMPS DE SECAT

24 h.

EMBALATGE

20 Kg.

EMMAGATZEMATGE

12 mesos en un lloc sec i en el seu envàs original.

Aquesta fitxa tècnica ha estat confeccionada segons la nostra experiència i es només una guia d'utilització, que en cap cas pot ser utilitzat com una garantia.