



|   | TRADETHERM |
|---|------------|
| fecha creación: marzo 2019<br>última revisión: noviembre 2020 | pág. 1/2   |

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO |  |
|--------------------------|--|
| DEFINICION               | TRADETHERM es un esmalte anticalórico de máxima calidad para interiores y exteriores. Especialmente desarrollado para aplicaciones expuestas a altas temperaturas.                             |
| PROPIEDADES              | Poder antioxidante, altísima cualidad y muy decorativo. Apto para estufas, chimeneas, barbacoas, radiadores, tubos, calderas y también como acabado decorativo del hierro interior o exterior. |
| SOPORTES                 | Excelente adherencia sobre hierro, acero, aluminio   |
| SISTEMA                  | Aplicar capas finas de 20 micras. Con capas gruesas provocaremos una adherencia insuficiente y la película puede arrugarse.  |

| INSTRUCCIONES DE APLICACION              |   |
|--|---|
| CONDICIONES DE APLICACION                | Seco, desengrasado y libre de polvo Aplicar a temperatura ambiente. Min. 10 C - Máx. 30 C H.R. Máx. 80% Aplicar en pulverización  |
| LIMPIEZA<br>CONSUMOS<br>PARTICULARIDADES | Disolvente  2 m2. /l. aprox. (aerosol de 400 ml.)  Agitar bien antes de usar.  Resistencia a la temperatura:  800 C (antracita y negro)  650 C (blanco)  400 C (barniz) |



fecha creación: marzo 2019
última revisión: noviembre 2020

TRADETHERM

**DATOS TECNICOS** 

ACABADO Mate (Gardner 3-5)

COLORES Blanco, incoloro, antracita y negro

**DENSIDAD** 1,05 Kg. /l.

CONTENIDO EN SOLIDOS 17-21% en volumen

TIEMPO DE SECADO 15 minutos

Repintado a partir de 30 minutos

CONTENIDO COV 685-735 gr./l.

**EMBALAJE** Aerosol de 400 ml.

**ALMACENAJE** 24 meses en un lugar seco y en su envase original.

Esta ficha técnica ha estado confeccionada según nuestra experiencia y es solamente una guía de utilización, que en ningún caso puede ser utilizada como una garantía.