



fecha creación: julio 2015 última revisión: noviembre 2020	pág. 1/2 <h2>HYDROGRAFF HP 2 COMP.</h2>
---	--

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
DEFINICION	<p>HYDROGRAFF HP 2 COMP. es un esmalte de poliuretano al agua de dos componentes para interior y exterior. Especialmente desarrollado como capa de acabado final para conseguir una protección extra.</p> <p>Apto como antigrafiti y como sellado de pavimentos industriales.</p> <p>Apto per a la indústria alimentaria (RE 10/2011)</p> <p>Migración máx. Final: >6,6 mg./dm2 (EN1186)</p>
PROPIEDADES	<p>Buena resistencia química, altísima dureza i excelente comportamiento a la abrasión y a los disolventes.</p>
SOPORTE	<p>Excelente adherencia sobre cualquier soporte.</p>
SISTEMA	<p>Aplicar una o dos capas de HYDROGRAFF HP 2 COMP.</p> <p>Mezclar el comp. A y si lo consideramos oportuno, añadir agua (max. 10%). Después añadir lentamente el comp. B, al mismo tiempo que lo continuamos mezclando, hasta que quede todo homogéneo. Después de mezclar 3 minutos es necesario dejar reposar el producto 5 minutos para evitar la formación de burbujas.</p> <p>No añadiremos agua después de mezclar los dos componentes.</p>

fecha creación: julio 2015
Ultima revisión: noviembre 2020

pág. 2/2

HYDROGRAFF HP 2 COMP.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CONDICIONES DE APLICACION

Soporte seco, desengrasado y libre de polvo.
Aplicar a temperatura ambiente. Min. 10 C - Máx. 30 C
H.R. Máx. 80%

DILUCION

Aplicar con brocha, rodillo de pelo corto o airless

LIMPIEZA

Agua (máx. 10%)

CONSUMOS

Agua

PARTICULARIDADES

8 m²/l. por capa

POT LIFE

Relación en volumen: 3,5 A : 1 B (785 gr. A : 215 gr. B)

4 h.

DATOS TECNICOS

ACABADO

Satinado

COLORES

Blanco

DENSIDAD

1,01 Kg./l.

CONTENIDO EN SOLIDOS

58% en peso

50% en volumen

VISCOSIDAD

15-25 P

PUNTO DE INFLAMACION

No inflamable

TIEMPO DE SECADO

24 h.

Repintar entre 10 h.(a 20 C) o 24 h.(a 10 C) y un máx. de 72 h.

CONTENIDO COV

18 gr./l.

EMBALAJE

2,5 l.

ALMACENAJE

24 meses en un lugar seco y en su envase original.

Esta ficha técnica ha estado confeccionada según nuestra experiencia y es solo una guía de utilización, que en ningún caso puede ser utilizado como garantía.