

data creació: juliol 2017 darrera revisió: novembre 2020	pàg. 1/2
---	----------

INFINITY PREMIUM

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	
DEFINICIÓ	Microciment d'acabat llis en pols, a base de resines acríliques i additius seleccionats per a paviments i revestiments amb el sistema INFINITY. Interior / exterior Gran poder d'ancoratge i resistència
PROPIETATS	Microciment hidrofugat en massa. Ideal per a la reparació i la rehabilitació de paviments i parets
SUPORTS	Tots, excepte els flexibles
SISTEMA	Aplicar dues capes d'INFINITY PREMIUM amb llana inox. Prèviament s'aplicarà INFINITY (v. fitxa tècnica), degudament armat amb INFINITY FIBER (v. fitxa tècnica) Assegurar que la humitat del paviment no superi el 15% per segellar, aplicant una capa de TRADEGRAFF diluït un 10% amb aigua, a frataador. Protegir amb dues capes de TRADEGRAFF pur (v. fitxa tècnica), aplicant el material amb rodet de microfibra. A les 48 h. el sistema estarà disponible al tràfic.

INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ	
PREPARACIÓ DEL SUPORT CONDICIONS D'APLICACIÓ	El suport ha d'estar sec, desengreixat i lliure de pols Aplicar a temperatura ambient. Min. 5 C – Màx. 35 C H.R. Màx. 80%
APLICACIÓ DILUCIÓ	Llana inox. Aigua 1ª capa: 25% (1,25 l. d'aigua per pot de 5 Kg.) 2ª capa: 1-1,2 l. d'aigua + KIT ADD. 2 COMP per 5 Kg.
NETEJA CONSUMS PARTICULARITATS	Aigua 1,2 Kg./m2 (cicle de les dues capes) Barrejar amb aigua mecànicament al menys 3 minuts Per tenyir el material barrejar prèviament el PIGMENT amb l'aigua
POT LIFE	2 hores (pur o additivat amb el KIT ADD. 2 COMP.)

data creació: juliol 2017
darrera revisió: novembre 2020

pàg. 2/2

INFINITY PREMIUM

DADES TÈCNIQUES

ACABAT	Mat
COLORS	Blanc i carta colors
ADHERÈNCIA	N/mm2 >1 Norma UNI EN 1015-12
PUNT D'INFLAMACIÓ	Euro classe A1 Norma UNI EN 13501-1
RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ	N/mm2 als 28 dies >22 (amb el KIT Additive 2 comp.)
RESISTÈNCIA A FLEXIÓ	N/mm2 als 28 dies >4
TEMPS DE SECAT	24 h.
EMBALATGE	5 Kg.
EMMAGATZEMATGE	12 mesos en un lloc sec i en el seu envàs original.

Aquesta fitxa tècnica ha estat confeccionada segons la nostra experiència i es només una guia d'utilització, que en cap cas pot ser utilitzat com una garantia.